



รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์

อุปกรณ์ต้นแบบระดับอุตสาหกรรมเพื่อการสังเคราะห์คาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลส
(Industrial Prototype for Carboxymethylcellulose Synthesis)

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริเดช บุญแสง

ดร. คมกฤษ จักษุคำ

โครงการวิจัยประเภทงบประมาณเงินรายได้จากเงินทุนอุดหนุนรัฐบาล (งบประมาณแผ่นดิน)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

มหาวิทยาลัยบูรพา

สัญญาเลขที่ ๕๑.๔/๒๕๖๒

รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์

อุปกรณ์ต้นแบบระดับอุตสาหกรรมเพื่อการสังเคราะห์คาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลส
(Industrial Prototype for Carboxymethylcellulose Synthesis)

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริเดช บุญแสง

ดร. คมกฤษ จักษ์คำ

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

มีนาคม ๒๕๖๓

กิตติกรรมประกาศ

งานวิจัยนี้ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากงบประมาณเงินรายได้จากเงินอุดหนุนรัฐบาล (งบประมาณแผ่นดิน)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ มหาวิทยาลัยบูรพา ผ่านสำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ

เลขที่สัญญา ๕๑.๔/๒๕๖๒

บทคัดย่อ

โครงการวิจัยนี้มีจุดประสงค์เพื่อนำเสนอการออกแบบและพัฒนาเครื่องผลิตคาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลสระบบกึ่งอัตโนมัติ โดยการสังเคราะห์คาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลสจากเปลือกทุเรียนโดยอาศัยปฏิกิริยาทางเคมี ได้แก่ อัลคาไลเซชัน และอีเทอร์ิฟิเคชัน ในกระบวนการผลิตมีการปรับพารามิเตอร์ต่างๆ ได้แก่ อุณหภูมิ ความเร็วรอบ การปั่นกววน เวลา ขนาดอนุภาคของเปลือกทุเรียนแห้ง ความเข้มข้น และปริมาณสารเคมี เป็นต้น เพื่อให้กระบวนการดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด การทดสอบความสามารถในการผลิตของเครื่องต้นแบบสำหรับผลิตคาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลสจากเปลือกทุเรียน พบว่าผลิตภัณฑ์คาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลสที่ได้มีค่าเท่ากับร้อยละ 50 โดยน้ำหนักของผงเปลือกทุเรียนแห้ง ดังนั้นกระบวนการสังเคราะห์คาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลส และเครื่องต้นแบบสำหรับผลิตคาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลสจากเปลือกทุเรียนแบบกึ่งอัตโนมัติ ที่เป็นผลผลิตจากงานวิจัยนี้จึงเป็นแนวทางที่จะนำไปพัฒนาต่อยอดให้เป็นกระบวนการในระดับอุตสาหกรรมต่อไปได้ อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร (เปลือกทุเรียน) ช่วยให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น

คำสำคัญ : คาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลส, เครื่องผลิตผงคาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลสระบบกึ่งอัตโนมัติ, การสังเคราะห์คาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลสจากเปลือกทุเรียน

ABSTRACT

This research project aims to design and develop a semi-automation carboxymethyl cellulose manufacturing prototype machine. In process, carboxymethyl cellulose from durian rind was synthesized using two important chemical reactions, e.g. alkalization and etherification. Various parameters such as reaction temperature, reaction time, stirring speed, particle size of dried durian rind powder, as well as concentration and amount of used chemicals were adjusted in order to obtain the highest manufacturing efficiency. With semi-automatic operation, the carboxymethyl cellulose manufacturing prototype machine showed a performance of 50% yield of carboxymethyl cellulose, with respect to dried durian rind powder. Therefore, the designed process and the semi-automation carboxymethyl cellulose manufacturing machine, developed in this present work, have shown their opportunity in industrial-scale development. Moreover, the results from this study have proven that agricultural waste (durian rind) can be turned from waste to wealth using our designed process and semi-automation carboxymethyl cellulose manufacturing machine.

Keywords: Carboxymethyl cellulose, Semi-automation carboxymethyl cellulose manufacturing machines, Synthesis of carboxymethyl cellulose from durian rind.

สารบัญเรื่อง

	หน้า
บทที่ 1 บทนำ	1
1.1 วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย	2
1.2 ขอบเขตของโครงการวิจัย	2
1.3 กรอบแนวคิดของโครงการวิจัย	2
1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	5
บทที่ 2 ทฤษฎีและการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง	6
2.1 คาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลส	6
2.2 กระบวนการสกัดสารคาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลส	11
บทที่ 3 การทดลอง	16
3.1 แนวคิดในการออกแบบและสร้างเครื่องผลิตผงคาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลส (Carboxymethyl Cellulose (CMC))	16
3.2 สารเคมี เครื่องมือ และอุปกรณ์	19
3.3 ขั้นตอนในการสกัดสารคาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลส	21
บทที่ 4 ผลการทดลองและอภิปรายผล	25
4.1 การเตรียมการทดสอบเครื่องผลิตผงคาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลสที่สกัดจากเปลือกทุเรียน	25
4.2 การทดสอบเครื่องผลิตผงคาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลสที่สกัดจากเปลือกทุเรียน	27
4.3 การวิเคราะห์ประสิทธิภาพของเครื่องผลิตผงคาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลสที่สกัดจากเปลือกทุเรียน	45
บทที่ 5 สรุปผลการวิจัย	47
เอกสารอ้างอิง	48
ผลผลิต	50
ประวัตินักวิจัย	51
ภาคผนวก	67

สารบัญตาราง

ตารางที่	หน้า
2.1 เปรียบเทียบสมบัติของคาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลส	8
2.2 องค์ประกอบทางเคมีของเซลลูโลสจากเปลือกทุเรียน	10
3.1 ปริมาณสารเคมีที่ใช้ในการทดสอบเครื่องต้นแบบ	20
4.1 พารามิเตอร์ที่ใช้คำนวณหาร้อยละของผลิตภัณฑ์คาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลส	46

สารบัญรูป

รูปที่	หน้า
1.1 ปริมาณการใช้คาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลส carboxymethyl cellulose ในประเทศสหรัฐอเมริกา ตั้งแต่ปี 2014 - 2025	3
1.2 เปลือกทุเรียนที่เป็นของเหลือทิ้ง ณ ตลาดไท (จังหวัดปทุมธานี) ที่ส่งผลต่อสิ่งแวดล้อมทั้งทางตรงและทางอ้อม	3
1.3 กรอบแนวคิดเกี่ยวกับเครื่องผลิตคาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลส	4
1.4 แนวคิดในการออกแบบเครื่องต้นแบบในการผลิตผงคาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลส	5
2.1 ปริมาณการใช้ carboxymethyl cellulose ของตลาดในแต่ละอุตสาหกรรมปี 2016	6
2.2 โครงสร้างโมเลกุลของคาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลส	7
2.3 ปฏิกริยาเคมีที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการสังเคราะห์คาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลส	8
2.4 ลักษณะทางกายภาพของเปลือกทุเรียน	9
2.5 สมบัติที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานของคาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลส	10
2.6 กระบวนการสังเคราะห์คาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลส	11
2.7 กระบวนการผลิตคาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลส	12
2.8 เทคนิคและกระบวนการผลิตคาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลส	12
2.9 โครงสร้างของกระบวนการผลิตคาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลส	13
2.10 เครื่องสกัดคาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลส (CMC) รุ่น MM-50 ที่ผลิตโดยประเทศจีน	14
2.11 โรงงานสกัดคาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลส (CMC) ที่ผลิตโดยประเทศจีน	14
2.12 ผลิตภัณฑ์แบบแห้งของคาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลส	15
3.1 แนวคิดในการออกแบบและสร้างเครื่องต้นแบบในการสังเคราะห์คาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลส	16
3.2 แนวคิดในการออกแบบและสร้างเครื่องต้นแบบในการสังเคราะห์คาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลส	17
3.3 แผนภาพโครงสร้างเครื่องต้นแบบในการผลิตผงคาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลส (ภายใน)	18
3.4 แผนภาพโครงสร้างเครื่องต้นแบบในการผลิตผงคาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลส (ภายนอก)	18
3.5 กลไกการทำงานเครื่องต้นแบบในการผลิตผงคาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลส	19

สารบัญรูป (ต่อ)

รูปที่	หน้า
3.6 ภาพ CAD ของเครื่องต้นแบบ	21
3.7 ผังงานกระบวนการผลิตคาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลส	22
4.1 เครื่องต้นแบบในการผลิตผงคาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลส	25
4.2 ขั้นตอนในการเตรียมวัตถุดิบที่สกัดจากเปลือกทุเรียน	26
4.3 เครื่องบดแห้งแบบละเอียด ให้ได้ขนาดอนุภาคที่ระดับ 50-300 Mesh	27
4.4 เปลือกทุเรียนที่ผ่านการบดละเอียด	28
4.5 ติดตั้งใบกวนในถังที่ 1 และเปิดเครื่อง	29
4.6 เติมน้ำลงไปในถังที่ 1 จำนวน 20 ลิตร	29
4.7 ใส่เปลือกทุเรียนที่บดแห้งละเอียดจำนวน 1 กิโลกรัม พร้อมคั้นจนกระทั่งละลายเข้าด้วยกัน	30
4.8 เปิดการทำงานของมอเตอร์ที่ถังที่ 1 ในระดับความเร็วปานกลางจนของผสมเป็นเนื้อเดียวกัน	30
4.9 เติมสารโซดาไฟ 2 กิโลกรัม โดยที่จะต้องค่อยเติมสารเข้าไปทีละน้อย อย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันความร้อนที่มากเกินไปจากการการละลายของโซดาไฟในน้ำ	31
4.10 เปิดฮีตเตอร์ทำความร้อน (Heater) ในถังที่ 1 จนกระทั่งเพิ่มความร้อนเป็น 90 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 1 ชม.	32
4.11 เพิ่มความร้อนเป็น 90 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 2 ชม. จนเดือด ในขั้นตอนนี้ระดับของเหลวที่อยู่ในถังที่ 1 ต้องลดระดับลงกึ่งหนึ่งตามรูป	32
4.12 เพิ่มความร้อนเป็น 96-100 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 1 ชม. สารละลายจะเดือดและมีความเข้มข้นสูง โดยสภาวะนี้จะต้องเปิดความเร็วมอเตอร์ที่ระดับสูง เนื่องจากมีความหนืดมาก โดยหากเกิดฟองขึ้นในระบบต้องลดระดับความร้อนลงและเพิ่มความเร็วมอเตอร์ประกอบ	33
4.13 ของเหลวในถังที่ 1 ที่ข้น และมีตะกอนละเอียดสีดำ	33
4.14 ตะกอนละเอียดสีดำในถังที่ 1	34
4.15 ตะกอนสีดำที่ได้จากเปลือกทุเรียนซึ่งมีความหนืดสูง	34
4.16 ล้างด้วยน้ำเปล่าในถังที่ 2 พร้อมเปิดมอเตอร์ปั่นกวนสารละลาย	35

สารบัญรูป (ต่อ)

รูปที่	หน้า
4.17 วัดค่าความเป็นกรด-ด่างของน้ำที่ได้จากการล้างให้ได้ค่า ประมาณ 7	36
4.18 ของแข็งสีดำที่ล้างเรียบร้อยแล้ว	36
4.19 นำของแข็งสีดำที่ล้างแล้วใส่ในถังที่ 2	37
4.20 นำผงสารสกัดสีดำที่ล้างแล้วใส่ในถังที่ 2 ฟอกขาวด้วยไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์ 50% 2 รอบ	38
4.21 ผลิตภัณฑ์เซลลูโลสที่สกัดจากเปลือกทุเรียนที่ฟอกขาวด้วยไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์	38
4.22 นำเซลลูโลสที่ฟอกขาวแล้วใส่ลงในถังที่ 1 เติมน้ำเปล่า 3 ลิตร	39
4.23 เติมโซดาไฟ (NaOH) น้ำหนัก 0.9 กิโลกรัม กวนทิ้งไว้ 30 นาที	40
4.24 เติมกรดโมโนคลอโรอะซิติก 360 กรัม และเปิด ฮีตเตอร์ทำความร้อน ที่ 55 องศาเซลเซียส กวนให้เข้ากันทิ้งไว้ 2 ชม.	40
4.25 เปิดฮีตเตอร์ทำความร้อน ที่ 55 องศาเซลเซียส กวนที่ความเร็วปานกลางให้เข้ากัน ทิ้งไว้ 2 ชม.	41
4.26 การกรอง CMC โดยใช้ตะแกรง 80 Mesh	41
4.27 ล้างผงคาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลส (Carboxymethyl Cellulose (CMC)) ด้วยเมทานอล 2 รอบ โดยแต่ละรอบใช้เมทานอลปริมาตร 6 ลิตร	42
4.28 คาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลส (Carboxymethyl Cellulose (CMC)) หลังจากล้างด้วยเมทานอล	43
4.29 ออบสารผงคาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลส (Carboxymethyl Cellulose (CMC)) ที่อุณหภูมิ 55 องศาเซลเซียส	43
4.30 คาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลส (Carboxymethyl Cellulose (CMC)) หลังอบแห้งที่อุณหภูมิ 55 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 12 ชั่วโมง	44
4.31 การละลายของคาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลส (Carboxymethyl Cellulose (CMC)) ในน้ำสะอาด	44
4.32 ผลิตภัณฑ์คาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลส (Carboxymethyl Cellulose (CMC)) ที่ได้จากการทดสอบด้วยเครื่องผลิตคาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลสในงานวิจัยนี้ เมื่อใช้น้ำหนักของเปลือกทุเรียนที่บดเป็นผงละเอียดแล้ว 1 กิโลกรัม	45

บทที่ 1

บทนำ

ปัจจุบันปรากฏการณ์โลกร้อนที่เกิดขึ้นจากการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกของกระบวนการผลิตพลาสติกในอุตสาหกรรมปิโตรเลียมและขยะพลาสติกจากปิโตรเลียมที่ใช้งานทั่วไปซึ่งไม่สามารถย่อยสลายได้ ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างรุนแรงต่อสภาพแวดล้อม ความเป็นอยู่ของมนุษย์ สังคม เศรษฐกิจ ตลอดจนการพัฒนาประเทศ ดังนั้นทั่วโลกจึงให้ความสนใจอย่างมากต่อการแก้ปัญหาภาวะโลกร้อน ไม่ว่าจะเป็นการร่วมกันประหยัดและการใช้ทรัพยากรอย่างมีคุณค่า ตลอดจนลดการใช้พลาสติกจากปิโตรเลียม เนื่องจากพลาสติกจากปิโตรเลียมย่อยสลายช้ามากทำให้เกิด ปัญหาขยะพลาสติกเพิ่มขึ้นทุกวัน เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าวและทำให้เกิดการใช้พลาสติกชีวภาพมาทดแทน จากรายงานของ The European Bioinformatics Institute ระบุว่ากำลังการผลิตพลาสติกชีวภาพทั่วโลกมีแนวโน้มการเติบโตเพิ่มถึงร้อยละ 350 ภายในปี ค.ศ. 2019 โดยในปี ค.ศ. 2014 อุตสาหกรรมหลักที่ใช้พลาสติกชีวภาพมากที่สุด คือ อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ รองลงมาคือ เส้นใย และสินค้าอุปโภคบริโภคตามลำดับ

พลาสติกชีวภาพที่สามารถย่อยสลายได้เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้จากธรรมชาติ การส่งเสริมการใช้พลาสติกชีวภาพที่ย่อยสลายได้ถือเป็นการช่วยลดปริมาณขยะพลาสติกจากปิโตรเลียม ทั้งนี้ในงานบรรจุภัณฑ์อาหาร พอลิเมอร์ชีวภาพที่ใช้มากที่สุดในปัจจุบัน คือ เซลลูโลสในรูปของกระดาษและกระดาษรอง และพอลิแลคติกแอซิด หรือ PLA ในรูปของบรรจุภัณฑ์ที่ใช้แล้วทิ้ง [1] ดังนั้นการพัฒนาพอลิเมอร์ชีวภาพชนิดอื่นเพื่อใช้ทดแทนพลาสติกจากปิโตรเลียมจึงเป็นงานที่ท้าทายและน่าสนใจอย่างยิ่งในการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตบรรจุภัณฑ์อาหารจากแหล่งวัตถุดิบที่หลากหลาย

สืบเนื่องจากราคาของวัตถุดิบตั้งต้นในการผลิตพอลิแลคติกแอซิด หรือ PLA ที่ใช้มากในงานบรรจุภัณฑ์อาหาร คือ แป้ง น้ำตาล หรือกากน้ำตาล ซึ่งมีราคาสูง คณะผู้วิจัยจึงได้นำขยะเหลือทิ้งทางการเกษตรที่มีส่วนประกอบของเซลลูโลสอยู่ของเซลลูโลสที่สูง เช่น เปลือกทุเรียนอยู่กว่าร้อยละ 30 ใบสับประดรร้อยละ 66.2 ซึ่งมีอยู่มากในภาคตะวันออกของประเทศ มาพัฒนาเป็นพลาสติกชีวภาพคาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลส และพบว่าสามารถพัฒนาและปรับปรุงสมบัติของกระบวนการผลิตคาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลสในระดับห้องปฏิบัติการได้ [2-4] คณะผู้วิจัยจึงมีความประสงค์ที่จะการพัฒนากระบวนการผลิตคาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลสเพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตบรรจุภัณฑ์อาหารที่ย่อยสลายได้โดยวิธีทางชีวภาพ จากนั้นจะคัดเลือกสภาวะของกระบวนการผลิตที่เหมาะสมที่สุดเพื่อขึ้นรูปและพัฒนาให้เป็นกระบวนการผลิตคาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลสในระดับอุตสาหกรรมต่อไป

1.1 วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย


1. เพื่อออกแบบกระบวนการและสร้างเครื่องต้นแบบสำหรับผลิตคาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลสจากเปลือกทุเรียน แบบกึ่งอัตโนมัติ
2. เพื่อออกแบบรูปแบบการปรับค่าพารามิเตอร์สำหรับกระบวนการต้นแบบสำหรับผลิตคาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลสจากเปลือกทุเรียน และ ทดสอบความสามารถในการผลิตของเครื่องต้นแบบสำหรับผลิตคาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลสจากเปลือกทุเรียน
3. เพื่อนำองค์ความรู้ของกระบวนการผลิตคาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลสที่ได้จากเปลือกทุเรียน ไปต่อยอดในภาคอุตสาหกรรมต่อไป

1.2 ขอบเขตของโครงการวิจัย

1. ออกแบบกระบวนการและสร้างเครื่องต้นแบบสำหรับผลิตคาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลสจากเปลือกทุเรียน แบบกึ่งอัตโนมัติ
2. ศึกษาพารามิเตอร์ที่เกี่ยวข้องในกระบวนการผลิตคาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลสที่ได้จากเปลือกทุเรียน
3. ทำการทดสอบ ปรับปรุง แก้ไข การทำงานของกระบวนการผลิตคาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลส ให้มีประสิทธิภาพที่สุด
4. ประเมินประสิทธิภาพการทำงานของระบบ เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในระดับอุตสาหกรรมต่อไป

1.3 กรอบแนวคิดของโครงการวิจัย

ปัญหาสิ่งแวดล้อมและการปลดปล่อยแก๊สเรือนกระจกในกระบวนการผลิตพลาสติกจากปิโตรเลียม และขยะพลาสติกจากปิโตรเลียมที่ใช้งานทั่วไปซึ่งไม่สามารถย่อยสลายได้ ก่อให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมมากมาย เกือบทุกประเทศทั่วโลกจึงหันมาให้ความสนใจที่จะลดการใช้พลาสติกจากปิโตรเลียม โดยใช้พลาสติกชีวภาพทดแทนจากรายงาน Industry Report ของการวิเคราะห์การเติบโตของคาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลสในต่างประเทศที่มีการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ ค.ศ. 2018 - 2025 และมีความต้องการใช้งานในปี 2015 ถึง 40.1 ตัน (สหรัฐอเมริกา) ดังแสดงในรูปที่ 1.1 โดยในปี ค.ศ. 2014 อุตสาหกรรมหลักที่ใช้พลาสติกชีวภาพมากที่สุด คือ อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ รองลงมาคือ เส้นใย และสินค้าอุปโภคบริโภคตามลำดับ สืบเนื่องจากราคาของวัตถุดิบตั้งต้นในการผลิตพอลิแลคติกแอซิด หรือ PLA ที่ใช้มากในงานบรรจุภัณฑ์อาหาร คือ แป้ง น้ำตาล หรือกากน้ำตาล ซึ่งมีราคาสูง



รูปที่ 1.1 ปริมาณการใช้คาร์บอนซีเมทิลเซลลูโลสในประเทศสหรัฐอเมริกาตั้งแต่ปี 2014 - 2025 (Tons) [5]

ในปัจจุบันประเทศไทยได้ตระหนักถึงผลเสียของขยะพลาสติกอย่างมาก ที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทั้งทางตรงและทางอ้อม จึงมีการรณรงค์คัด เลิก การใช้ถุงพลาสติก เพื่อช่วยลดภาวะมลพิษ และขยะพลาสติกที่มีปริมาณเพิ่มขึ้นอย่างมาก

เปลือกทุเรียนที่เป็นของเหลือทิ้ง




รูปที่ 1.2 เปลือกทุเรียนที่เป็นของเหลือทิ้ง ณ ตลาดไท (จังหวัดปทุมธานี) ที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทั้งทางตรงและทางอ้อม

ดังนั้นพลาสติกชีวภาพจึงเป็นทางเลือกที่ส่งผลดีต่อสิ่งแวดล้อมและสามารถย่อยสลายเองได้จึงไม่ก่อให้เกิดมลภาวะสิ่งแวดล้อม จากการสำรวจในท้องตลาดพบว่าขยะเปลือกทุเรียนถูกทิ้งและเพิ่มปริมาณขึ้นอย่างต่อเนื่องและส่งผลกระทบต่อสภาวะแวดล้อมอย่างมาก ดังแสดงในรูป 1.2 กลุ่มผู้วิจัยจึงได้มีแนวคิดในการนำขยะเหลือทิ้งทางการเกษตรที่มีส่วนประกอบของเซลลูโลสอยู่กว่าร้อยละ 30 เช่น เปลือกทุเรียน ซึ่งมีอยู่มากในภาคตะวันออกของ


ประเทศ มาพัฒนาเป็นพลาสติกชีวภาพคาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลส และพบว่าสามารถพัฒนาและปรับปรุงสมบัติของฟิล์มคาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลสในระดับห้องปฏิบัติการได้ [2-3]

กรอบแนวคิดในการออกแบบและสร้างเครื่องผลิตผงคาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลส (Carboxymethyl Cellulose (CMC)) สกัดจากเปลือกทุเรียนที่มีเซลลูโลสด้วยการสังเคราะห์คาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลส (Carboxymethyl cellulose, CMC) ดังแสดงในรูป 1.3



รูปที่ 1.3 กรอบแนวคิดเกี่ยวกับเครื่องผลิตคาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลส

จากแนวคิดของกระบวนการผลิตคาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลส (Carboxymethyl Cellulose CMC) ที่มีเซลลูโลสที่สกัดจากเปลือกทุเรียนเป็นสารตั้งต้น มีขั้นตอนการผลิตประกอบด้วย การเตรียมเปลือกทุเรียนที่อบแห้งและบดละเอียด, การสกัดเยื่อเซลลูโลสจากวัตถุดิบ, การล้างเยื่อเยื่อเซลลูโลส, การทำปฏิกิริยาเคมีเพื่อสังเคราะห์ CMC การล้างให้บริสุทธิ์ และขั้นตอนสุดท้ายคือการนำผง CMC ที่ได้ไปอบแห้งเพื่อให้ได้ผงคาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลส (Carboxymethyl Cellulose CMC) พร้อมใช้งาน ดังแสดงในรูปที่ 1.4



รูปที่ 1.4 แนวคิดในการออกแบบเครื่องต้นแบบในการผลิตผงคาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลส

จากแนวคิดในการออกแบบกระบวนการและสร้างเครื่องผลิตคาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลส จากเปลือกทุเรียน ดังกล่าว คณะผู้วิจัยเห็นว่านอกจากสามารถนำไปใช้ในการแก้ไขปัญหาขยะจากเปลือกทุเรียนที่เป็นของเหลือทิ้งจากภาคการเกษตรแล้ว ยังจะช่วยลดการนำเข้าเครื่องจักรผลิตผงคาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลสที่มีราคาสูงจากต่างประเทศ นอกจากนี้ยังเป็นการพัฒนากระบวนการผลิตคาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลสที่สกัดจากเปลือกทุเรียนเพื่อใช้เป็นสารตั้งต้นในการผลิตบรรจุภัณฑ์อาหารที่ย่อยสลายได้โดยวิธีทางชีวภาพอีกทางหนึ่ง รวมไปถึงการต่อยอดนำไปสู่การผลิตในภาคอุตสาหกรรมต่อไป

1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ


1. ได้กระบวนการ และเครื่องต้นแบบสำหรับผลิตคาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลสจากเปลือกทุเรียน
2. ได้ค่าพารามิเตอร์ที่เหมาะสมสำหรับกระบวนการผลิตคาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลสจากเปลือกทุเรียน
3. กระบวนการผลิตคาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลสที่ได้จากเปลือกทุเรียน สามารถนำไปต่อยอดในระดับอุตสาหกรรมได้

บทที่ 2

ทฤษฎีและการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง

2.1 คาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลส


ปัจจุบันพลาสติกชีวภาพได้รับความสนใจเป็นอย่างมากในการนำมาผลิตเป็นบรรจุภัณฑ์อาหาร [6] คาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลสมีศักยภาพที่จะพัฒนาให้เป็นบรรจุภัณฑ์อาหารที่ย่อยสลายได้ เนื่องจากไม่เป็นพิษ และใช้เป็นส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องสำอางอย่างแพร่หลายมาเป็นเวลานาน ในปัจจุบันพบว่าการนำคาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลสไปใช้ในอุตสาหกรรมอื่นๆ มากมาย โดยมีการนำเอาคาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลสไปใช้งานอย่างแพร่หลายมาเป็นเวลานาน [5] ใช้เป็นส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์อาหาร เครื่องดื่มที่มีแคลลอรี่ต่ำ ตลอดจนเครื่องสำอาง ของใช้ประจำบ้านได้แก่ ยาสีฟัน โฟมล้างหน้า โลชั่น เป็นต้น และปริมาณการใช้งานคาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลสในอุตสาหกรรมต่างๆ แสดงในรูปที่ 2.1



รูปที่ 2.1 ปริมาณการใช้ carboxymethyl cellulose ของตลาดในแต่ละอุตสาหกรรมปี 2016 [5]


มีนักวิจัยหลายกลุ่มได้ศึกษากระบวนการผลิตคาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลสจากวัตถุดิบหลากหลายชนิด เช่น ผักตบชวา [7] เปลือกมะละกอ [8] เยื่อฟางข้าว [9] ต้นกล้วย [10] เปลือกไมยราบยักษ์ [11] เป็นต้น นอกจากนี้ในปี ค.ศ. 2009 Su และคณะ ได้เตรียมกระบวนการผลิตรับประทานได้จากคาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลสและโปรตีนจากถั่วเหลือง [12] และ ในปี ค.ศ. 2014 Shekarabi และคณะ [13] ยังสามารถเตรียมคาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลสรับประทานได้จากยางพาราได้สำเร็จในระดับห้องปฏิบัติการอีกด้วย

โดยคาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลสนั้นหรือซีเอ็มซี (carboxymethyl cellulose, CMC) เป็นไฮโดรคอลลอยด์ (hydrocolloid) [14] คือพอลิเมอร์ชนิดชอบน้ำที่เป็นคาร์โบไฮเดรตซึ่งเป็นอนุพันธ์ของเซลลูโลสนั่นเองที่ได้จากการปรับคุณสมบัติของเซลลูโลสจากผนังเซลล์พืชทำให้เกิดรูปแบบการแทนที่โครงสร้างเดิมด้วยหมู่เมทิลและหมู่คาร์บอกซีเมทิล ซึ่งมีโครงสร้างโมเลกุลของคาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลส (Carboxymethyl Cellulose (CMC)) ที่สามารถสกัดจากสารอนุพันธ์ของเซลลูโลสที่ได้จากวัตถุดิบที่ได้ทางชีวภาพ ดังแสดงในรูปที่ 2.2



รูปที่ 2.2 โครงสร้างโมเลกุลของคาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลส (15)

คาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลส (CMC) มีคุณสมบัติที่หลากหลาย อาทิเช่น ไม่มีกลิ่น ไม่มีสี ไม่เป็นอันตรายจึงถูกใช้ในอุตสาหกรรมประเภทอาหารและยา อย่างเพิ่มมากขึ้น กระบวนการที่ทำให้คาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลส (CMC) มีความบริสุทธิ์สูง จะต้องทำให้มีความเป็นกลางด้วยกรด โดยใช้โซเดียมคลอไรด์และโซเดียมไกลโคเลตที่น้อยอยู่เกิดปฏิกิริยาข้างเคียงด้วยการผสมเมทานอลและกรดอะซิติกสกัดแยกเกลือโซเดียมทั้งสองชนิด ซึ่งผลที่ได้ทำให้คาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลส CMC บริสุทธิ์สูง ไม่มีผลต่อพิษต่อชีวิตและสภาวะแวดล้อม ทั้งนี้กระบวนการสังเคราะห์คาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลส (Carboxymethyl cellulose, CMC) ในระดับโมเลกุล ดังแสดงในรูปที่ 2.3



รูปที่ 2.3 ปฏิกิริยาเคมีที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการสังเคราะห์คาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลส [16]

เนื่องจากคาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลส (CMC) ที่บริสุทธิ์สูงจะมี BOD (Biochemical Oxygen Demand) ที่ต่ำ ซึ่ง BOD จะบ่งบอกถึงปริมาณออกซิเจนที่จุลินทรีย์ใช้ในการย่อยสลายสารอินทรีย์ที่มีปริมาณที่ต่ำทำให้ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสามารถย่อยสลายของสารได้ ทั้งนี้คาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลส (CMC) มีหลากหลายชนิดขึ้นอยู่กับความบริสุทธิ์และน้ำหนักโมเลกุลที่ต่างกัน โดยการเปรียบเทียบคุณสมบัติของคาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลส (CMC) ดังแสดงตามตารางที่ 2.1

ตารางที่ 2.1 เปรียบเทียบสมบัติของคาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลส (CMC) [16]

Values	Technical	Purified
Moisture Content [%]	4 - 8 %	5 - 10%
Active Substance [%]	55 - 75 %	> 98 %
Natrium Chloride [%]	15 - 25 %	< 1 %
Natrium Glycolate [%]	5 - 12 %	< 1 %
Viscosity [mPas]		
Low min	100 (10 %)	50 (5%)
High max	5 000 (2%)	1 500 (1%)
pH	6 - 10.5	6 - 8
DS	0.6 - 1.0	0.75 - 1.0

จากข้อมูลในตารางที่ 2.1 พบว่าคาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลส (CMC) มีสมบัติการดูดความชื้นคงตัวในช่วงความเป็นกรด-ด่าง เท่ากับ 6-1.5 มีน้ำหนักโมเลกุลประมาณ 2,100-500,000 และสามารถละลายน้ำจะได้สารแขวนลอยอยู่ในน้ำ โดยจับกับโมเลกุลของน้ำ (Hydrate) ได้ดี มีลักษณะข้นเหลว ไม่ละลายในอินทรีย์ สามารถละลายในตัวละลายผสมระหว่างน้ำกับตัวทำละลายอินทรีย์ที่ละลายน้ำ โดยเมื่อนำคาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลส (CMC) 1 ส่วนละลายน้ำ 100 ส่วนจะได้สารละลายที่มีความหนืด 5-6000 centipoise



รูปที่ 2.4 ลักษณะทางกายภาพของเปลือกทุเรียน


จากงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง [3, 7-9] พบว่าการพัฒนากระบวนการผลิตคาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลสที่สกัดจากเปลือกทุเรียน (รูปที่ 2.4) เพื่อใช้เป็นบรรจุภัณฑ์อาหารที่ย่อยสลายได้โดยวิธีทางชีวภาพนั้น เกณฑ์ขั้นต่ำของคุณภาพทางเคมีสำหรับวัตถุดิบที่สามารถนำมาใช้เตรียมเซลลูโลสคุณภาพสูง จะต้องมีแอลฟาเซลลูโลสไม่ต่ำกว่าร้อยละ 29 ,มีลิกนินไม่เกินร้อยละ 22 มีเถ้าไม่เกินร้อยละ 9 และมีเพนโตแซน (pentosans) ไม่เกินร้อยละ 32 [17] และในเปลือกทุเรียน ดังแสดงในรูปที่ 2.4 มีส่วนที่เป็นพอลิแซคคาไรด์ประกอบไปด้วยส่วนที่เป็นเซลลูโลสสูง

ถึงร้อยละ 30 จึงมีความเป็นไปได้อย่างมากที่เปลือกทุเรียนนั้นมีคุณภาพทางเคมีที่อยู่ในเกณฑ์ที่สามารถนำมาใช้เตรียมเยื่อเซลลูโลสคุณภาพสูงได้

ตารางที่ 2.2 องค์ประกอบทางเคมีของเซลลูโลสจากเปลือกทุเรียน [18]

Composition	Value (%)
Holocellulose	55.3 ± 0.7
Alpha-cellulose	34.9 ± 0.9
Ash	6.1 ± 0.04
Lignin	19.3 ± 0.5
Pentosan	10.6 ± 0.1


นอกจากนี้คาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลสยังมีสมบัติหลายประการดังแสดงในรูปที่ 2.5 ซึ่งเหมาะแก่การนำไปพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ในหลายอุตสาหกรรม อย่างไรก็ตาม ยังไม่พบว่ามีนักวิจัยกลุ่มใดพัฒนากระบวนการผลิตคาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลสจากเปลือกทุเรียนในระดับอุตสาหกรรมได้




รูปที่ 2.5 สมบัติที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานของคาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลส [19]

2.2 กระบวนการสกัดสารคาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลส


กระบวนการผลิตคาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลสจากเปลือกทุเรียนที่ออกแบบขึ้นในงานวิจัยนี้ ใช้แนวคิดจากกระบวนการผลิตจากปฏิกิริยาโซเดียมคลอโรอะซิเตตแบบแห้ง (Dry sodium chloroacetate) [20] กับเซลลูโลสที่สกัดจากเปลือกทุเรียนโดยสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ จนได้เป็นผลิตภัณฑ์โซเดียมคาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลส (Sodium carboxymethyl cellulose) และอามิโซเดียมคลอไรด์ (Sodium chloride) เป็นผลิตภัณฑ์พลอยได้ จากนั้นล้างให้หมดกรดโดยสารละลายโซเดียมไบคาร์บอเนต (NaHCO_3) โดยผลิตภัณฑ์คาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลสมีค่าความคงตัวสูง ความหนืดสูง และช่วยยึดจับในอาหาร เครื่องสำอาง และยา กระบวนการผลิตคาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลสมีกรรมวิธีและขั้นตอนในการทำงานแตกต่างกันไปตามที่ถูกออกแบบกระบวนการโดยนักเทคโนโลยี ดังรูปที่ 2.6–2.8



รูปที่ 2.6 กระบวนการสังเคราะห์คาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลส [20]




รูปที่ 2.7 กระบวนการผลิตคาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลส [21]



รูปที่ 2.8 เทคนิคและกระบวนการผลิตคาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลส [22]

โดยหลักการสังเคราะห์คาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลส (CMC) โดยทั่วไปจะมีสองขั้นตอนคือ

- ปฏิกริยา Alkalization ด้วยโซเดียมไฮดรอกไซด์ (NaOH) ทำให้เกิดการแตกตัวของผนังเซลล์
- ปฏิกริยา Etherification ระหว่างเซลลูโลสในสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ กับโซเดียมคลอโรอะซิเตต (Cl-CH₂-COOH) ทำปฏิกริยากับเซลลูโลสแบบต่าง ซึ่งจะได้สารโซเดียมคาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลส (NaCMC) หรือคาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลส (CMC) โดยกระบวนการผลิตคาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลส (CMC) ในอุตสาหกรรมอาศัยปฏิกริยา etherification ดังแสดงในรูปที่ 2.9



รูปที่ 2.9 โครงสร้างของกระบวนการผลิตคาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลส [23]

โดยทั่วไปเครื่องผลิตคาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลส [19] จะมีใบกวนที่มีความเร็วรอบการหมุนที่แตกต่างกัน เพื่อให้เกิดการตัดแรงบีบและกวน เพื่อให้วัสดุที่มีความหนืดผสมกันอย่างรวดเร็วและสม่ำเสมอ และมีชุดควบคุม อุณหภูมิ โดยมีขนาดตั้งแต่ 350 มิลลิลิตร ถึง 3000 ลิตร ที่ผลิตโดยประเทศจีนแต่มีราคาสูง ดังแสดงในรูปที่ 2.10 - 2.11



รูปที่ 2.10 เครื่องสกัดคาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลส (CMC) รุ่น MM-50 ที่ผลิตโดยประเทศจีน [24]



รูปที่ 2.11 โรงงานสกัดคาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลส (CMC) ที่ผลิตโดยประเทศจีน [24]

กระบวนการในการผลิตคาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลส เป็นการสกัดเอาเนื้อเยื่อเซลลูโลสออกด้วยหม้อต้มอัด ความดันในช่วงเวลาที่เหมาะสมแล้วค่อยนำมาปั่น แล้วรีดให้เป็นแผ่นบางๆ จึงค่อยใส่สารเคมีผสมลงไป จากนั้นทำการบดจนละเอียด หลังจากนั้นจึงนำมาขึ้นรูปโดยมีสองวิธีคือ

- แบบการฉีดพ่นผงเซลลูโลสด้วยกรดคลอโรอะซิติก (Chloroacetic acid) ซึ่งเซลลูโลสที่เป็นของแข็งจะร่วงลงในถังที่หมุนแล้วจึงจะแห้ง โดยมากจะถูกนำไปใช้งานในภาคอุตสาหกรรมและอยู่ในรูปแบบแห้งที่มีความชื้น 5-6 %RH
- แบบการอบแห้งด้วยเตาอบ โดยโซเดียมคาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลสชนิดเปียก จะถูกเก็บอยู่ในเครื่องอบ หลังจากอายุ 8-10 ชั่วโมง หลังจากนั้นก็จะแห้งได้ ซึ่งเป็นโซเดียมคาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลสเป็นผงสีขาวที่ละลายน้ำได้หรือสามารถละลายได้ในน้ำ เป็นผงไม่มีกลิ่น รสจืด มีความหนืดสูง ถูกนำไปใช้ในภาคอุตสาหกรรมการแพทย์ เช่น เครื่องสำอางและยา เป็นต้น

ดังนั้นกระบวนการผลิตคาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลสจากเปลือกทุเรียน เพื่อพัฒนาเป็นบรรจุภัณฑ์อาหาร ได้ศึกษาหาค่าพารามิเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับระบบ กรรมวิธีการผลิต ระยะเวลา รวมถึงสารเคมีประกอบ เพื่อปรับค่าให้เหมาะสมกับปริมาณสารสกัดที่ต้องการได้ ดังแสดงในรูปที่ 2.12




รูปที่ 2.12 ผลิตภัณฑ์แบบแห้งของคาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลส [19]

บทที่ 3

การทดลอง


3.1 แนวคิดในการออกแบบและสร้างเครื่องผลิตคาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลส

แนวคิดในการออกแบบและสร้างเครื่องผลิตผงคาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลส สกัดจากเปลือกทุเรียนที่มีเซลลูโลสด้วยการสังเคราะห์คาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลส (Carboxymethyl cellulose, CMC) ซึ่งมีขั้นตอนการสกัดสารประกอบด้วย การเตรียมเปลือกทุเรียนที่อบแห้งและบดละเอียด, การสกัดเยื่อสารจากวัตถุดิบ, การล้างเยื่อสาร CMC ที่ได้จากวัตถุดิบ, การผสมสารเคมีเพื่อสกัดผง CMC ให้ตกตะกอน และขั้นตอนสุดท้ายคือการนำผง CMC ที่ได้ไปอบแห้ง ดังแสดงในรูปที่ 3.1



รูปที่ 3.1 แนวคิดในการออกแบบและสร้างเครื่องต้นแบบในการสังเคราะห์คาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลส

จากแนวคิดของเครื่องสกัดคาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลสต้นแบบ ได้แนวทางในการออกแบบโครงสร้างเครื่อง ด้วยสองกระบวนการหลัก และพิจารณาถึงฟังก์ชันการทำงานที่ต้องมีใบกวนที่มีความเร็วรอบการหมุนที่แตกต่าง กันเพื่อให้เกิดการตัดแรงบีบและกวน ด้วยสองส่วนหลักคือถังผสมสารชุดที่ 1 และถังผสมสารชุดที่ 2 ดังแสดงในรูป ที่ 3.2




รูปที่ 3.2 แนวคิดในการออกแบบและสร้างเครื่องต้นแบบในการสังเคราะห์คาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลส


องค์ประกอบของเครื่อง สามารถแบ่งตามหน้าที่การทำงานดังนี้

- (1) ถังชุดแรก ทำหน้าที่สกัดสารและสกัดเซลลูโลสจากเปลือกทุเรียนด้วยความร้อนและการปั่นที่ความเร็วที่แตกต่างกันได้
- (2) ถังชุดสอง ทำหน้าที่ล้างเยื่อเซลลูโลสและสังเคราะห์คาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลส มีการให้ความร้อนและการปั่นที่ความเร็วที่แตกต่างกันได้
- (3) ชุดกรองและดักจับสารละลาย
- (4) ชุดอบคาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลส

กลุ่มผู้วิจัยได้มีการออกแบบโครงสร้างของเครื่องสกัดผงคาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลส กึ่งอัตโนมัติจะทำจากวัสดุ สแตนเลสเป็นหลัก แล้วเคลือบด้วยเทปลอนเนื่องจากทนต่อการกัดกร่อนและทนความร้อนที่สูงได้ ซึ่งโปรแกรมที่ ช่วยในการออกแบบทางแมคคาทรอนิกส์ คือ Solidwork 2016 ดังแสดงในรูปที่ 3.3 – 3.4




รูปที่ 3.3 แผนภาพโครงสร้างเครื่องต้นแบบในการผลิตผงคาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลส (ภายใน)



รูปที่ 3.4 แผนภาพโครงสร้างเครื่องต้นแบบในการผลิตผงคาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลส (ภายนอก)

จากแนวคิดในการออกแบบและสร้างเครื่องผลิตคาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลส (Carboxymethyl Cellulose (CMC)) จากเปลือกทุเรียนกึ่งอัตโนมัติ ที่ได้สร้างขึ้น โดยชุดอุปกรณ์ประกอบของเครื่องผลิตคาร์บอกซีเมทิล

เซลลูโลส (Carboxymethyl Cellulose (CMC)) จากเปลือกทุเรียน ซึ่งประกอบด้วยถึงผสมสารละลายที่ 1 สำหรับการสกัดสารจากเปลือกทุเรียน โดยเคลือบสารป้องกันการกัดกร่อนและทนความร้อนได้ ขนาด 25 ลิตร พร้อมติดตั้งชุดทำความร้อนและควบคุมอุณหภูมิ จำนวน 1 ชุดและในถึงผสมสารละลายที่ 1 ติดตั้งมอเตอร์สำหรับการกวนสารละลายเข้าด้วยกันและชุดควบคุมความเร็วในการทำงาน จำนวน 1 ชุด และถึงผสมสารละลายที่ 2 สำหรับการผสม ฟอก และล้าง ผงคาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลสที่สกัดจากเปลือกทุเรียนขนาด 25 ลิตร พร้อมติดตั้งมอเตอร์สำหรับการกวนสารละลายเข้าด้วยกันและชุดการปั่นและควบคุมความเร็ว



รูปที่ 3.5 กลไกการทำงานเครื่องต้นแบบในการผลิตผงคาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลส

3.2 สารเคมี เครื่องมือ และอุปกรณ์

3.2.1 สารเคมี

1. เปลือกทุเรียนบดละเอียด
2. โซดาไฟ (NaOH)
3. เมทิลแอลกอฮอล์ (Methanol)
4. ไอโซโพรพิลแอลกอฮอล์ (Iso Propyl Alcohol, IPA)
5. กรดโมโนคลอโรอะซิติก (Chloroacetic acid)
6. ไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์ 50% (Hydrogen Peroxide 50%)

7. แอลทานอล

8. น้ำเปล่า

3.2.2 เครื่องมือ และอุปกรณ์

3.2.1 ถังสำหรับการสกัดสารที่ 1 ที่เคลือบสารป้องกันการกัดกร่อนและทนความร้อนได้ ขนาด 25 ลิตร

3.2.1.1 ฮีตเตอร์ทำความร้อน (Heater) ขนาด 3000 วัตต์ พร้อมชุดควบคุมอุณหภูมิจำนวน 1 ชุด

3.2.1.2 มอเตอร์สำหรับการกวนสารละลายเข้าด้วยกันพร้อมชุดควบคุมความเร็วในการทำงาน จำนวน 1 ชุด

3.2.1.3 ถังสำหรับกรองสารละลาย พร้อมติดตั้งแผ่นกรองสารละลายขนาด 80 Mesh จำนวน 2 แผ่น

3.2.2 ถังสำหรับการสกัดสารที่ 2 ที่เคลือบสารป้องกันการกัดกร่อนและทนความร้อนได้ ขนาด 25 ลิตร

3.2.2.1 มอเตอร์สำหรับการกวนสารละลายเข้าด้วยกันและชุดควบคุมความเร็วในการทำงาน จำนวน 1 ชุด

3.2.2.2 ถังสำหรับกรองสารละลาย พร้อมติดตั้งแผ่นกรองสารละลายขนาด 80 Mesh จำนวน 2 แผ่น

3.2.3 ตู้อบสารละลาย

3.2.4 เครื่องบดขนาด 1 กิโลกรัม ขนาดความละเอียด 50-300 Mesh


3.2.5 เครื่องมือวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) ในน้ำ

3.2.6 เครื่องชั่งน้ำหนัก

ตารางที่ 3.1 ปริมาณสารเคมีที่ใช้ในการทดสอบเครื่องต้นแบบ

ชนิดของสารเคมี	ปริมาณที่ใช้ในการทดสอบ ต่อรอบการผลิต
1. เปลือกทุเรียนบดละเอียด	1 กิโลกรัม
2. โซดาไฟ (NaOH)	3 กิโลกรัม
3. เมลทิลแอลกอฮอล์ (Methanol)	2 ลิตร
4. ไอโซโพรพิลแอลกอฮอล์ (Iso Propyl Alcohol, IPA)	9 ลิตร
5. กรดโมโนคลอโรอะซิติก (Chloroacetic acid)	360 กรัม
6. ไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์ 50% (Hydrogen Peroxide 50%)	20 ลิตร
7. แอลทานอล	6 ลิตร

โดยถังต้มมีลักษณะเป็นภาชนะใส่ของเหลวภายในผลิตจากสแตนเลสเคลือบด้วยเทปอ่อนทนต่อการกัดกร่อนและทนความร้อนสูง ภายในถังมีใบพัดสำหรับกวนสารละลายให้เข้ากันต่อเข้ากับชุดเกียร์และมอเตอร์ขนาด 1 เฟส โดยมีชุดควบคุมความเร็วและแสดงผลภายในส่วนล่างสุดของถังต้มสำหรับการสกัดผงคาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลสจากเปลือกทุเรียนยังมีชุดทำความร้อนชนิดที่จุ่มลงไปใต้น้ำ เชื่อมต่อกับชุดควบคุมอุณหภูมิและแสดงผล ส่วนภายนอกถังประกอบด้วยก๊อกน้ำสำหรับการเตรนสารละลายที่แล้วเสร็จในแต่ละกระบวนการลงไปในถังกรอง และดักจับสารละลายภายในถังดักสารละลายมีตะแกรงกรองสารละลายขนาด 80 Mesh ดังแสดงในรูปที่ 3.6




รูปที่ 3.6 ภาพ CAD ของเครื่องต้นแบบ


3.3 ขั้นตอนในการสกัดสารคาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลส

ขั้นตอนในการทำงานงานของเครื่องสกัดคาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลสจากเปลือกทุเรียนที่มีเซลลูโลสด้วยกระบวนการสังเคราะห์คาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลส (Carboxymethyl Cellulose (CMC)) โดยสามารถแบ่งเป็น 5 ขั้นตอนหลักดังนี้ (1) ขั้นตอนการเตรียมการ : ตากแห้งทุเรียนหลังจากนั้นย่อยเป็นผงละเอียดขนาด 30 – 100 mesh (เครื่องบดขนาด 1 กิโลกรัม) (2) ขั้นตอนการสกัด: สกัดสารคาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลส (CMC) แล้วทำการ Reflux เปลือกทุเรียน และเติมน้ำและต้มที่ระดับอุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส โดยทำการกวนด้วยมอเตอร์ขนาด 750 วัตต์ (3) ขั้นตอนการกรองสาร: เทรนน้ำทิ้งด้วยฟิวเตอร์ขนาด 80 mesh (4) ขั้นตอนการล้าง: ล้างการ


กรองด้วยน้ำและเติมน้ำจนไปคล้ายการซักผ้า (5) ขั้นตอนการอบแห้งคาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลส (CMC) ดังแสดง
 ในรูปที่ 3.7



รูปที่ 3.7 ผังงานกระบวนการผลิตคาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลส



รูปที่ 3.7 ผังงานกระบวนการผลิตคาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลส (ต่อ)



รูปที่ 3.7 ผังงานกระบวนการผลิตคาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลส (ต่อ)

บทที่ 4

ผลการทดลองและอภิปรายผล

4.1 การเตรียมการทดสอบเครื่องผลิตผงคาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลสที่สกัดจากเปลือกทุเรียน

ได้ทำการศึกษาคุณสมบัติเบื้องต้นของเครื่องผลิตผงคาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลส (Carboxymethyl Cellulose (CMC)) จากเปลือกทุเรียนกึ่งอัตโนมัติ ที่ได้สร้างขึ้น ดังแสดงในรูปที่ 4.1



รูปที่ 4.1 เครื่องต้นแบบในการผลิตผงคาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลส

จากรูปที่ 4.1 ล้างเปลือกทุเรียนด้วยน้ำสะอาดและหันให้ได้ขนาด 10x3 เซนติเมตร² ก่อนนำไปตากแห้งจนแห้งสนิท หลังจากนั้นอบที่ 55 องศาทิ้งไว้ 12 ชม. นำไปปั่นด้วยเครื่องบดผงละเอียดในระดับ 30-200 mesh ซึ่งจะได้ผงละเอียด จากนั้นเริ่มกระบวนการฟลักซ์การสกัดเซลลูโลส โดยเติมน้ำสะอาดจำนวน 20 ลิตรลงไปให้เต็มหม้อ ต้มขนาด 25 ลิตร เติมน้ำที่บดละเอียดแล้วจำนวน 1 กิโลกรัมเข้าไปแล้วต่อด้วยไซเตียมไฮดรอกไซด์เข้มข้น 10 %w/v ที่อุณหภูมิสูงถึง 100 องศาเซลเซียส ซึ่งจะได้ของเหลวเหนียวสีดำ ที่มีเยื่อเซลลูโลสแขวนลอยอยู่ จะกรองด้วยแผ่นกรองสเตรนเลสขนาด 80 mesh จะได้เยื่อเซลลูโลสของเปลือกทุเรียน นำเยื่อแขวนลอยที่ได้ไปล้างด้วยน้ำสะอาดหลายๆ รอบ ทั้งนี้กระบวนการสกัดเซลลูโลสจากเปลือกทุเรียน จะเริ่มจากขั้นตอนในการเตรียมวัตถุดิบ ในการสกัดจากเปลือกทุเรียนด้วยการย่อยเป็นชิ้นเล็กๆ และตาก/อบแห้ง ดังแสดงในรูปที่ 4.2



รูปที่ 4.2 ขั้นตอนในการเตรียมวัตถุดิบที่สกัดจากเปลือกทุเรียน

ในการทำบดละเอียดนั้น มีวัตถุประสงค์เพื่อให้สามารถสกัดเซลลูโลสให้ได้มากที่สุด จากการทดสอบพบว่าเปลือกทุเรียนเปียกที่มีน้ำหนัก 30 กิโลกรัม เมื่อผ่านการบดละเอียดแล้ว (50-300 Mesh) จะได้น้ำหนักแห้งเพียง 3 กิโลกรัม ดังแสดงในรูปที่ 4.3 กล่าวคือในเปลือกทุเรียนสดมีน้ำเป็นองค์ประกอบมากถึงร้อยละ 90



รูปที่ 4.3 เครื่องบดแห้งแบบละเอียด ให้ได้ขนาดอนุภาคที่ระดับ 50-300 Mesh

4.2 การทดสอบเครื่องผลิตผงคาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลสที่สกัดจากเปลือกทุเรียน

เครื่องผลิตคาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลส (Carboxymethyl Cellulose (CMC)) จากเปลือกทุเรียนที่ซึ่ง ออกแบบมาให้มีลักษณะทำงานแบบกึ่งอัตโนมัติ ด้วยการสกัดเซลลูโลสจากเปลือกทุเรียน ก่อนนำเซลลูโลสที่ได้มา สังเคราะห์เป็นคาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลสจากเปลือกทุเรียน แบ่งเป็น 6 ขั้นตอนดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 : เริ่มจากการเตรียมวัตถุดิบในการสกัดเซลลูโลสจากเปลือกทุเรียน ต้องทำการบดละเอียด (เพื่อให้ สามารถสกัดเซลลูโลสให้ได้มากที่สุด) ด้วยเครื่องบดแห้งแบบละเอียดที่ระดับ 50-300 Mesh เมื่อเสร็จสิ้น กระบวนการบดแห้ง จะร่อนด้วยตะแกรงขนาด 200 Mesh ดังแสดงในรูปที่ 4.4



รูปที่ 4.4 เปลือกทุเรียนที่ผ่านการบดละเอียด

ขั้นตอนที่ 2 : เปิดเครื่องสกัดผงคาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลสในถังผสมสารละลายที่ 1 และเติมน้ำลงไปในถังผสมสารละลายที่ 1 จำนวน 20 ลิตร แล้วจึงใส่เปลือกทุเรียนที่บดแห้งละเอียดจำนวน 1 กิโลกรัม พร้อมคนให้เข้ากัน จนกระทั่งเข้าที่ เปิดการทำงานของชุดการปั่นและควบคุมความเร็วที่ถังผสมสารละลายที่ 1 ในระดับความเร็วปานกลางจนสารละลายเข้าเป็นเนื้อเดียวกัน จึงเติมทยอยเติมโซดาไฟ (NaOH) เข้าไปที่ละน้อยอย่างต่อเนื่อง จนครบน้ำหนัก 2 กิโลกรัม เมื่อเติมสารโซดาไฟ (NaOH) เสร็จ ให้กวนสารผสมที่ความเร็วรอบต่ำ แล้วจึงเปิดชุดทำความร้อนและชุดควบคุมอุณหภูมิ ในถังผสมสารละลายที่ 1 โดยเริ่มจากการตั้งค่าความร้อนที่ระดับ 1 ที่ 55-60 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 30 นาที แล้วเพิ่มระดับความร้อนที่ 2 เป็น 70 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 30 นาที จะเริ่มมีไอน้ำ จากนั้นเพิ่มความร้อนเป็น 90 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 2 ชั่วโมง เปิดความเร็วของชุดการปั่นและควบคุมความเร็ว ที่ระดับสูง เนื่องจากของผสมจะมีความหนืดมาก โดยหากเกิดฟองขึ้นในระบบ ต้องลดระดับความร้อนลง และเพิ่มความเร็วของชุดการปั่นและควบคุมความเร็ว เมื่อของเหลวในถังผสมสารละลายที่ 1 เริ่มตกตะกอนเป็นสีดำละเอียด ให้ลดความเร็วรอบของชุดการปั่นและควบคุมความเร็ว ที่ความเร็วรอบ 10-20 รอบต่อนาที หลังจากนั้นทำการกรองเพื่อนำสารละลายทิ้ง ด้วยตะแกรงขนาด 80 Mesh เพื่อคัดแยกส่วนที่เป็นเซลลูโลสออกไปใช้ในกระบวนการสังเคราะห์คาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลสต่อไป ถ้าสารละลายมีความเข้มข้นสูงให้ล้างด้วยน้ำเปล่า โดยของเหลวในถังผสมสารละลายที่ 1 จะตกตะกอนเป็นสีดำละเอียด และผงสารสกัดสีดำที่ได้จากเปลือกทุเรียนจะมีความหนืดสูง



รูปที่ 4.5 ติดตั้งใบกวนในถังที่ 1 และเปิดเครื่อง



รูปที่ 4.6 เติมน้ำลงไปในถังที่ 1 จำนวน 20 ลิตร



รูปที่ 4.7 ใส่เปลือกทุเรียนที่บดแห้งละเอียดจำนวน 1 กิโลกรัม พร้อมคั้นให้เข้ากันจนกระทั่งเข้าที่



รูปที่ 4.8 เปิดการทำงานของมอเตอร์ที่ถังที่ 1 ในระดับความเร็วปานกลางจนของผสมเป็นเนื้อเดียวกัน



รูปที่ 4.9 เติมสารโซดาไฟ 2 กิโลกรัม โดยที่จะต้องค่อยเติมสารเข้าไปทีละน้อย อย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันความร้อนที่มากเกินไปจากการการละลายของโซดาไฟในน้ำ

เมื่อเติมสารโซดาไฟ (NaOH) พร้อมกวนที่ความเร็วต่ำ ตามรูปที่ 4.10 แล้วจึงเปิด ฮีตเตอร์ทำความร้อน (Heater) ในถังที่ 1 โดยเริ่มจากการตั้งค่าความร้อนที่ระดับ 1 ที่ 55 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 0.5 ช.ม. แล้วเพิ่มระดับความร้อนที่ 2 เป็น 70 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 0.5 ช.ม.



รูปที่ 4.10 เปิดฮีตเตอร์ทำความร้อน (Heater) ในถังที่ 1 จนกระทั่งเพิ่มความร้อนเป็น 90 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 1 ชม.



รูปที่ 4.11 เพิ่มความร้อนเป็น 90 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 2 ชม. จนเดือด ในขั้นตอนนี้ระดับของเหลวที่อยู่ภายในถังที่ 1 ต้องลดระดับลงกึ่งหนึ่งตามรูป



รูปที่ 4.12 เพิ่มความร้อนเป็น 96-100 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 1 ชม. สารละลายจะเดือดและมีความเข้มข้นสูง โดยสภาวะนี้จะต้องเปิดความเร็วมอเตอร์ที่ระดับสูง เนื่องจากมีความหนืดมาก โดยหากเกิดฟองขึ้นในระบบต้องลดระดับความร้อนลงและเพิ่มความเร็วมอเตอร์ประกอบ



รูปที่ 4.13 ของเหลวในถังที่ 1 ที่ข้น และมีตะกอนละเอียดสีดำ

- ปิดฮีตเตอร์ทำความร้อน (Heater) รอกะทั่งสารละลายลดความร้อนลง โดยยังเปิดมอเตอร์ที่ความเร็ว น้อยมาก หลังจากนั้นทำการนำถาดกรองสารละลายที่ระดับ 80 Mesh เพื่อคัดแยกส่วนที่เป็นของแข็ง ถ้า สารละลายมีความเข้มข้นสูงให้ล้างด้วยน้ำเปล่า ดังแสดงในรูปที่ 4.14 - 4.15



รูปที่ 4.14 ตะกอนละเอียดสีดำในถังที่ 1



รูปที่ 4.15 ตะกอนสีดำที่ได้จากเปลือกทุเรียนซึ่งมีความหนืดสูง

ขั้นตอนที่ 3 : นำสารแขวนลอยสีดำที่ได้ไปล้างด้วยน้ำเปล่าในถังผสมสารละลายที่ 2 เปิดชุดการปั่นและควบคุมความเร็ว ที่ความเร็วสูง หลังจากนั้นทำการนำถาดกรองสารละลายที่ระดับ 80 Mesh เพื่อคัดแยกส่วนที่เป็นของแข็งออกมา และทำซ้ำจนครบ 10 รอบ ล้างด้วยน้ำเปล่าในถังผสมสารละลายที่ 2 พร้อมเปิดชุดการปั่นและควบคุมความเร็วล้างสารละลาย โดยมีวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) ของน้ำที่ได้จากการล้างของซึ่งสีดำให้ได้ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) ประมาณ 7 ซึ่งจะมีค่าใกล้เคียงกับน้ำสะอาด เมื่อล้างด้วยน้ำเปล่าในถังผสมสารละลายที่ 2 จะได้ผงสารสกัดสีดำที่ล้างเรียบร้อยแล้ว ดังรูปที่ 4.16-4.18



รูปที่ 4.16 ล้างด้วยน้ำเปล่าในถังที่ 2 พร้อมเปิดมอเตอร์ปั่นกวนสารละลาย



รูปที่ 4.17 วัดค่าความเป็นกรด-ด่างของน้ำที่ได้จากการล้างให้ได้อ่า ประมาณ 7



รูปที่ 4.18 ของแข็งสีดำที่ล้างเรียบร้อยแล้ว

ขั้นตอนที่ 4 : เริ่มกระบวนการฟอกขาวเซลลูโลสด้วยสารละลายไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์ 50% (Hydrogen Peroxide 50%) โดยใช้สารละลายไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์ 17.5 กิโลกรัมต่อรอบ จำนวน 2 รอบ เริ่มกระบวนการฟอกขาวโดยนำของแข็งสีดำที่ล้างเรียบร้อยแล้ว ใส่ในถังผสมสารละลายที่ 2 แล้วเติมสารละลายไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์ หนัก 17.5 กิโลกรัม ปั่นกวนเบาๆ เป็นเวลา 30 นาที จึงไขน้ำทิ้ง จากนั้นเติมสารละลายไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์หนัก 17.5 กิโลกรัม อีกครั้ง ปั่นกวนเบาๆ เป็นเวลา 30 นาที จึงไขน้ำทิ้ง และกรองผลิตภัณฑ์ที่ฟอกขาวด้วยไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์ ซึ่งก็คือเซลลูโลสที่สกัดได้จากเปลือกทุเรียน



รูปที่ 4.19 นำของแข็งสีดำที่ล้างแล้วใส่ในถังที่ 2



(a) รอบที่ 1



(b) รอบที่ 2

รูปที่ 4.20 นำผงสารสกัดสีดำที่ล้างแล้วใส่ในถังที่ 2 ฟอกขาวด้วยไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์ 50% 2 รอบ



รูปที่ 4.21 ผลิตภัณฑ์เซลลูโลสที่สกัดจากเปลือกทุเรียนที่ฟอกขาวด้วยไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์

ขั้นตอนที่ 5 : เริ่มกระบวนการสังเคราะห์คาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลส (Carboxymethyl Cellulose (CMC)) ซึ่งทำในถังผสมสารละลายที่ 1 โดยนำเซลลูโลสที่ฟอกขาวแล้วใส่ลงในถังผสมสารละลายที่ 1 ใส่น้ำเปล่า 3 ลิตร แล้วคนให้เข้าด้วยกัน หลังจากนั้นเปิดชุดการปั่นกวนและควบคุมความเร็ว ที่ความเร็วระดับปานกลางแล้วทิ้งไว้ 30 นาที แล้วจึงเติมโซดาไฟ (NaOH) จำนวน 0.9 กิโลกรัม ปั่นกวนทิ้งไว้ 30 นาที จนโซดาไฟละลายหมด จึงเติมกรดโมโนคลอโรอะซิติก (Chloroacetic acid) หนัก 360 กรัม และเปิดชุดทำความร้อนและควบคุมอุณหภูมิ ที่ 55 องศาเซลเซียส กวนให้เข้ากันที่ความเร็วปานกลาง เป็นเวลา 2 ชั่วโมง



รูปที่ 4.22 นำเซลลูโลสที่ฟอกขาวแล้วใส่ลงในถังที่ 1 เติมน้ำเปล่า 3 ลิตร



รูปที่ 4.23 เติมโซดาไฟ (NaOH) น้ำหนัก 0.9 กิโลกรัม กวนทิ้งไว้ 30 นาที

1. หลังจากนั้นเติมกรดโมโนคลอโรอะซิติกขนาด 360 กรัม และเปิด ฮีตเตอร์ทำความร้อน (Heater) ที่ 55 องศาเซลเซียส กวนให้เข้ากันทิ้งไว้ 2 ชม.



รูปที่ 4.24 เติมกรดโมโนคลอโรอะซิติก 360 กรัม และเปิด ฮีตเตอร์ทำความร้อน ที่ 55 องศาเซลเซียส กวนให้เข้ากันทิ้งไว้ 2 ชม.



รูปที่ 4.25 เปิดฮีตเตอร์ทำความร้อน ที่ 55 องศาเซลเซียส กวนที่ความเร็วปานกลางให้เข้ากัน ทิ้งไว้ 2 ชม.




รูปที่ 4.26 การกรอง CMC โดยใช้ตะแกรง 80 Mesh

ขั้นตอนที่ 6 : กรองผงคาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลส (Carboxymethyl Cellulose (CMC)) ที่สกัดจากเปลือกทุเรียน ออกจากสารละลายโซดาไฟ ด้วยตะแกรงร่อนขนาด 80 Mesh หลังจากนั้นล้างสารผงคาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลส (Carboxymethyl Cellulose (CMC)) ด้วยเมทานอล หรือ เมทิลแอลกอฮอล์ (Methanol) ปริมาตร 6 ลิตร 2 ครั้ง แล้วกรอง และนำผงคาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลส (Carboxymethyl Cellulose (CMC)) ที่ได้ไปอบที่อุณหภูมิ 55 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 12 ชั่วโมง หรือจนกว่าจะแห้งสนิท



รูปที่ 4.27 ล้างผงคาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลส (Carboxymethyl Cellulose (CMC)) ด้วยเมทานอล 2 รอบ โดยแต่ละรอบใช้เมทานอลปริมาตร 6 ลิตร



รูปที่ 4.28 คาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลส (Carboxymethyl Cellulose (CMC)) หลังจากล้างด้วยเมทานอล



รูปที่ 4.29 อบสารผงคาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลส (Carboxymethyl Cellulose (CMC)) ที่อุณหภูมิ 55 องศาเซลเซียส



รูปที่ 4.30 คาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลส (Carboxymethyl Cellulose (CMC)) หลังอบแห้งที่อุณหภูมิ 55 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 12 ชั่วโมง




รูปที่ 4.31 การละลายของคาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลส (Carboxymethyl Cellulose (CMC)) ในน้ำสะอาด

4.3 การวิเคราะห์ประสิทธิภาพของเครื่องผลิตผงคาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลสที่สกัดจากเปลือกทุเรียน

การวิเคราะห์ประสิทธิภาพของเครื่องผลิตผงคาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลสที่สกัดจากเปลือกทุเรียน คำนวณหา ร้อยละของผลิตภัณฑ์คาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลส โดยใช้สมการที่ 4.1

$$\text{Yield of CMC}(\%) = \frac{\text{Weight of CMC (g)} \times 100}{\text{Weight of durian rind (g)}} \quad (4.1)$$

โดยที่ Weight of CMC หมายถึง น้ำหนักของคาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลสที่สกัดจากเปลือกทุเรียนหลังจาก อบแห้งแล้ว (ดังแสดงในรูป 4.32) และ Weight of durian rind หมายถึง น้ำหนักของเปลือกทุเรียนที่ บดเป็นผงละเอียดแล้ว



รูปที่ 4.32 ผลิตภัณฑ์คาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลส (Carboxymethyl Cellulose (CMC)) ที่ได้จากการ ทดสอบด้วยเครื่องผลิตคาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลสในงานวิจัยนี้ เมื่อใช้น้ำหนักของเปลือกทุเรียนที่บดเป็นผง ละเอียดแล้ว 1 กิโลกรัม

ตารางที่ 4.1 พารามิเตอร์ที่ใช้คำนวณหาร้อยละของผลิตภัณฑ์คาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลส

รายการที่นำมาใช้ในการคำนวณ	ผลการทดสอบที่ได้
น้ำหนักของเปลือกทุเรียนแห้งบดละเอียด (Weight of Cellulose)	1 กิโลกรัม
น้ำหนักคาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลส (Weight of Carboxymethyl Cellulose (CMC))	0.5 กิโลกรัม
ประสิทธิภาพของการผลิตคาร์บอกซีเมทิล เซลลูโลสจากเปลือกทุเรียนแห้ง	50%

บทที่ 5

สรุป

5.1 บทสรุป

งานวิจัยนี้ได้ทำการออกแบบกระบวนการและสร้างเครื่องต้นแบบสำหรับผลิตคาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลสจากเปลือกทุเรียนแบบกึ่งอัตโนมัติ ด้วยกระบวนการสังเคราะห์คาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลสจากเปลือกทุเรียนซึ่งอาศัยปฏิกิริยาทางเคมีได้แก่ Alkalization และ Etherification ในการทดลองผลิตคาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลสจากเปลือกทุเรียน พบว่าต้องมีการปรับค่าพารามิเตอร์สำหรับกระบวนการต้นแบบ อาทิ อุณหภูมิ ความเร็วรอบการปั่นกวน เวลา ขนาดอนุภาคผงเปลือกทุเรียนแห้ง ความเข้มข้น และปริมาณสารเคมี เป็นต้น สุดท้ายได้ทำการทดสอบความสามารถในการผลิตของเครื่องต้นแบบสำหรับผลิตคาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลสจากเปลือกทุเรียน พบว่าผลิตภัณฑ์คาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลสที่ได้มีค่าเท่ากับร้อยละ 50 โดยน้ำหนัก ของผงเปลือกทุเรียนแห้ง ดังนั้นกระบวนการสังเคราะห์คาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลส และเครื่องต้นแบบสำหรับผลิตคาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลสจากเปลือกทุเรียนแบบกึ่งอัตโนมัติ ที่เป็นผลผลิตจากงานวิจัยนี้จึงเป็นแนวทางที่จะนำไปพัฒนาต่อยอดให้เป็นกระบวนการในระดับอุตสาหกรรมต่อไปได้

5.2 ข้อเสนอแนะ

จากแนวทางในการพัฒนาดังกล่าว กลุ่มผู้วิจัยมีมุมมองในการพัฒนาองค์ความรู้ที่ได้จากการสร้าง การทดสอบ และการวิเคราะห์ประสิทธิภาพของเครื่องต้นแบบ ซึ่งพบว่ามีหลายปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อความสามารถและข้อจำกัดประสิทธิภาพในระดับอุตสาหกรรมต่อไป อาทิเช่น กลไกการทำงานเครื่องต้องเป็นระบบปิด (Closed loop control) และทำงานแบบอัตโนมัติ ตั้งแต่กระบวนการล้าง การสกัด การผสมสารเคมีต่างๆ รวมถึงกระบวนการอบผงคาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลส ซึ่งทำให้ระบบมีประสิทธิภาพที่ดีเพิ่มขึ้น เป็นต้น จากการทดสอบยังชี้ให้เห็นถึงขั้นตอนต่างๆ ที่ต้องมีการปรับค่าพารามิเตอร์ เช่น พารามิเตอร์เกี่ยวกับปริมาณ และความเข้มข้นของสารเคมีที่ใช้ในการเกิดปฏิกิริยา ตลอดจนการทำผลิตภัณฑ์ให้บริสุทธิ์ ให้สอดคล้องกับความต้องการใช้งาน เพื่อให้กระบวนการผลิตคาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลสมีประสิทธิภาพสูงที่สุด

เอกสารอ้างอิง

1. Holm, V.K. (2010) "Shelf life of foods in biobased packaging" In Food Packaging and Shelf Life: A Practical Guide, Edited by G. L. Robertson, CRC Press, Florida.
2. Khemkaew, S. and Kaewpirom, S. (2016) "Effects of Glycerol and PEG-10 dimethicone on Properties of Biofilm from Durian rind" Journal of Industrial Technology, 12, 11-21.
3. สุปราณี แก้วภิรมย์. การสังเคราะห์ฟิล์มชีวภาพจากเปลือกทุเรียน: ผลของสารเติมแต่งบางชนิดต่อสมบัติทางกายภาพและสมบัติเชิงกล. รายงานฉบับสมบูรณ์ ทุนสนับสนุนโครงการวิจัยจากมหาวิทยาลัยบูรพา ประเภทงบประมาณเงินรายได้ จากเงินอุดหนุนรัฐบาล (งบประมาณแผ่นดิน) 2559 (เพิ่มเติม) มหาวิทยาลัยบูรพา.
4. Kamthai, S. Magaraphan, R. (2017) "Mechanical and barrier properties of spray dried carboxymethyl cellulose (CMC) film from bleached bagasse pulp" Industrial Crops and Products, 109, 753-761.
5. www.grandviewresearch.com (carboxymethyl-cellulose-cmc-market)
6. Zhang, X., Xiao, G., Wang, Y., Zhao, Y., Su, H. and Tan, T. (2017) "Preparation of chitosan-TiO₂ composite film with efficient antimicrobial activities under visible light for food packaging applications" Carbohydrate Polymers, 169, 101-107.
7. รานี สุวรรณพฤกษ์ และสุธาทิพย์ ศิริไพศาลพิพัฒน์. (2529). การผลิตโซเดียมคาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลสจากผักตบชวา. ใน การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 24 (หน้า 471-478). กรุงเทพฯ. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
8. พรชัย ราชตนะพันธ์, สุพัฒน์ คำไทย, นริวิชญ์ ยากี และรัญชิตา อุทัยยศ. (2550). การผลิตฟิล์มคาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลสจากเปลือกมะละกอและคุณสมบัติเชิงกลของฟิล์ม. ใน การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 45 (หน้า 790-799). กรุงเทพฯ. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
9. ญัฐธวัชดี จินาพันธ์, เจิมขวัญ สังข์สุวรรณ, สุทธิรา สุทรสุภา และสุรพัส คำไทย. (2555). คุณสมบัติของฟิล์มคาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลสจากเยื่อฟางข้าว. วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, 43(3), 616-620.
10. Adinugraha, M.P., Marseno, D.W., and Haryadi, (2005) "Synthesis and characterization of sodium carboxymethylcellulose from Cavendish banana pseudo stem (Musa cavendishii LAMBERT) ," Carbohydrate Polymers, 62, 164-169.
11. Rachatanapun, P. and Rattanapanone, N. (2011) "Synthesis and characterization of carboxymethylcellulose powder and films from mimosa pigra. Journal of Applied Polymer Science, 122, 3218-3226.
12. Su, J.F., Yuan, X.Y., Wang, X.Y., and Li, M. (2009) "Structure and properties of carboxymethylcellulose/soy protein isolated blend edible films crosslinked by Millard reactions. Carbohydrate Polymers, 79, 145-153.

13. Shekarabi, A.S. Oromiehie, A.R. ,Vaziri, A., Ardjmand, M. and Safekordi, A.A. (2014) “Effect of Glycerol Concentration on Physical Properties of Composite Edible Films Prepares from Plums Gum and Carboxymethylcellulose”, Indian Journal of Fundamental and Applied Life Sciences 4, 1241-1248.
14. ปิยพร ร่มแสง, มัตติกา ไชยลังกา, รังสรรค์ กุณสะนา, วิชชากร กันทรัญญ, อนุวัฒน์ โรจน์สินทรัพย์, และนพพล เล็กสวัสดิ์ (2555). CMC biopolymer. สาขาวิศวกรรมกระบวนการอาหาร, สำนักวิชาการอุตสาหกรรมเกษตร. คณะอุตสาหกรรมเกษตร. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
15. พิมพ์เพ็ญ พรเฉลิมพงศ์ และนิตยา รัตนापนนท์ (2555), เซลลูโลส วันที่สืบค้นข้อมูล 16 มกราคม 2561. เข้าถึงได้จาก www.foodnetworksolution.com/wiki/work/0612/cellulose-เซลลูโลส
16. www.niklacell.com
17. ศิริพร เต็งรัง (2558). วิจัยและพัฒนาบรรจุภัณฑ์. กรมวิชาการเกษตร.
18. Rizal, S. Rizal, M., Halim, M.M. (2017). “Effects of beating on the characteristics of malaysian durian (*Durio zibethinus murr.*) rind chemi-mechanical (CMP) pulp and paper”, Jurnal Teknologi, 80(2), 9–17.
19. www.cpkelco.com
20. Shui, T., Feng, S., Chen, G., Li, A., Yuan, Z., Shui, H., Kuboki, T., Xu, C. (2017). “Synthesis of sodium carboxymethyl cellulose using bleached crude cellulose fractionated from cornstalk” Biomass and Bioenergy 105, 51-58.
21. <https://celluloseether.com/manufacturing-process-of-carboxymethylcellulose/>
22. <https://celluloseether.com/standards-for-sodium-carboxymethylcellulose-polyanionic-cellulose/>
23. Svetlov, S.A. Design of Sodium Carboxymethyl Cellulose Processing Hardware. Chem Petrol Eng 55, 439–443 (2019). <https://doi.org/10.1007/s10556-019-00643-4>
24. www.chinasigmamixer.com

ผลผลิต (Output)

ผลงานเชิงประจักษ์

- เครื่องต้นแบบผลิตผงคาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลส (Carboxymethyl Cellulose (CMC)) จากเปลือกทุเรียน
- กระบวนการและวิธีการผลิตคาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลส (Carboxymethyl Cellulose (CMC)) จากเปลือกทุเรียนที่สามารถนำไปต่อยอดเชิงอุตสาหกรรม
- ร่างคำขอจดสิทธิบัตรการประดิษฐ์ เรื่อง เครื่องผลิตคาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลส (Carboxymethyl Cellulose (CMC)) จากเปลือกทุเรียน (อยู่ระหว่างดำเนินการเขียนร่างคำขอจดสิทธิบัตรการประดิษฐ์ ร่วมกับหน่วยทรัพย์สินทางปัญญา สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา)




ภาคผนวก


- ก. การออกแบบเครื่องต้นแบบผลิตคาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลส (Carboxymethyl Cellulose (CMC)) จากเปลือกทุเรียน
- ข. ส่วนประกอบของเครื่องต้นแบบผลิตคาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลส (Carboxymethyl Cellulose (CMC)) จากเปลือกทุเรียน
- ค. การถ่ายทอดเทคโนโลยีผ่านการอบรมสัมมนา

ภาคผนวก ก


การออกแบบเครื่องต้นแบบผลิตคาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลส
(Carboxymethyl Cellulose (CMC)) จากเปลือกทุเรียน



AST		Advance system and technology Co., Ltd		CUSTOMER :	
3/1 Nalorn-hi Rd. Bangkhuntong		Bangkok - Northhat 11130			
PROJECT NO.		DATE		PROJECT TITLE :	
SCALE 1:10		DATE			
DRAWN	WFSU	DATE	11/9/2557	DWG. TITLE	
CHECKED					
APPROVED					
MATERIAL : STAINLESS STEEL			SHEET 1 OF 1		
			DWG. NO.		



AST		Advance system and technology Co., Ltd		CUSTOMER :	
3/1 M.I. Nakorn-In Rd. Bangkhuntong		Bangkok - Northhat 11130			
PROJECT NO.	DATE	PROJECT TITLE :			
SCALE 1:10	DATE				
DRAWN	DATE	DWG. TITLE			
CHECKED	DATE	DWG. NO.			
APPROVED	DATE	DWG. NO.			
MATERIAL : STAINLESS STEEL		SHEET 1 OF 1			



 Advance system and technology Co., Ltd 3/1 M 1 Nakorn-In Rd. Bangkhuntong Bangkok - Northhatut 11130		CUSTOMER :	
PROJECT NO.		PROJECT TITLE :	
SCALE 1:10	DATE		
DRAWN	WFSYU	11/09/2557	
CHECKED			
APPROVED			
MATERIAL : STAINLESS STEEL		DWG. NO.	
		SHEET 1 OF 1	

ภาคผนวก ข

ส่วนประกอบของเครื่องต้นแบบผลิตคาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลส (Carboxymethyl Cellulose (CMC)) จากเปลือกทุเรียน

เครื่องต้นแบบในการผลิตผงคาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลส (Carboxymethyl Cellulose (CMC)) จากเปลือกทุเรียนที่ได้สร้างขึ้น



รายการส่วนประกอบของเครื่อง

1. เครื่องต้นแบบในการผลิตผงคาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลส ประกอบด้วย

1.1 ถังสำหรับการสกัดสารที่ 1 ที่เคลือบสารป้องกันการกัดกร่อนและทนความร้อนได้ ขนาด 25 ลิตร

1.1.1 ฮีตเตอร์ทำความร้อน (Heater) จำนวน 1 ตัว



1.1.2 มอเตอร์สำหรับการกวนสารละลายเข้าด้วยกันและชุดควบคุมความเร็วในการทำงาน จำนวน 1 ตัว



1.2 เครื่องบด ที่ขนาดละเอียด 50-300 Mesh



1.3 ถังสำหรับการสกัดสารที่ 1 ที่เคลือบสารป้องกันการกัดกร่อนและทนความร้อนได้ ขนาด 25 ลิตร

1.3.1 มอเตอร์สำหรับการกวนสารละลายเข้าด้วยกันและชุดควบคุมความเร็วในการทำงาน จำนวน 1 ตัว



1.3.2 ตะแกรงกรองสารละลาย



1.3.3 ถังสำหรับกรองสารละลาย พร้อมติดตั้งแผ่นกรองสารละลายขนาด 80 Mesh จำนวน 2 แผ่น



1.4 ตู้อบ



1.3 เครื่องมือวัดค่า pH ในน้ำแบบจุ่ม



1.3 เครื่องชั่งน้ำหนัก




ภาคผนวก ค

การถ่ายทอดเทคโนโลยีผ่านการอบรมสัมมนา

ภาพบรรยากาศในงานอบรม/สัมมนา ไบโอดีพลาสติก...จากต้นน้ำสู่ปลายน้ำ วันศุกร์ ที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๘.๓๐ ถึง ๑๖.๓๐ น. ณ ห้อง CL-203 อาคารปฏิบัติการพื้นฐานและศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
วิทยาาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จ. ชลบุรี







AM I
 Advanced Materials Institute
 101, King Prajadhipok Rd., Bangkok 101
 โทร : ๐๒-๒๕๖๒๖๖๖, ๐๒-๒๕๖๒๖๖๗
 โทรสาร : ๐๒-๒๕๖๒๖๖๘, ๐๒-๒๕๖๒๖๖๙
 Email : am@ami.ac.th, am@amimail.com

งานวิจัยนี้ได้ทำการพัฒนากระบวนการผลิตบรรจุภัณฑ์ที่ย่อยสลายได้จากแป้งมันสำปะหลัง
 เพื่อใช้เป็นตัวบรรจุและห่อหุ้มผลไม้สดภายใต้วิธีการซีลสุญญากาศและจึงส่งมอบนำไปสู่การผลิต
 ในภาคอุตสาหกรรมต่อไป

วิธีการวิจัย
ผลิตออกซิเจนแห้ง

รูปที่ 1 แสดงขั้นตอนการเตรียมแป้งมันสำปะหลังและกระบวนการผลิตออกซิเจนแห้ง

รูปที่ 2 แสดงขั้นตอนการเตรียมแป้งมันสำปะหลังและกระบวนการผลิตบรรจุภัณฑ์

สรุปผลการวิจัยเบื้องต้น

- แป้งมันสำปะหลังสามารถนำมาใช้ผลิตบรรจุภัณฑ์ได้
- บรรจุภัณฑ์ที่ผลิตจากแป้งมันสำปะหลังสามารถใช้งานได้จริง
- บรรจุภัณฑ์ที่ผลิตจากแป้งมันสำปะหลังสามารถใช้งานได้จริง



