

### บทที่ 3

## วิธีดำเนินการวิจัย

บทนี้กล่าวถึงอุปกรณ์ เครื่องมือและวัสดุที่ใช้ในงานวิจัย ตลอดจนถึงขั้นตอนและวิธีการทดลอง ตั้งแต่การเตรียมฟิล์มบางอลูมิเนียมไนไตรด์ การศึกษาลักษณะเฉพาะทางกายภาพ และสมบัติทางแสงของฟิล์มบางอลูมิเนียมไนไตรด์ ได้แก่ ค่าดัชนีหักเห สัมประสิทธิ์การดูดกลืน และแถบพลังงานซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

#### กรอบแนวคิดของงานวิจัย


ผู้วิจัยแบ่งการดำเนินงานของวิทยานิพนธ์นี้เป็น 3 ส่วนคือ (1) การเตรียมฟิล์มบางอลูมิเนียมไนไตรด์ (2) การศึกษาลักษณะเฉพาะทางกายภาพของฟิล์มบางอลูมิเนียมไนไตรด์ และ (3) การศึกษาสมบัติทางแสงของฟิล์มบางอลูมิเนียมไนไตรด์สรุปได้ดังนี้

การเตรียมฟิล์มบางอลูมิเนียมไนไตรด์เริ่มจากศึกษาอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเคลือบ ตัวแปรและขั้นตอนการเคลือบ ซึ่งวิทยานิพนธ์นี้ใช้การเคลือบด้วยวิธี รีแอคทีฟ ดีซี แมกนีตรอน สปีดเตอร์ริง จากนั้นจึงทดลองเคลือบฟิล์มบางอลูมิเนียมไนไตรด์โดยศึกษาผลของอัตราไหลแก๊สไนโตรเจนและความหนาของฟิล์มบางอลูมิเนียมไนไตรด์ต่อ โครงสร้างและสมบัติทางแสงของฟิล์มบางอลูมิเนียมไนไตรด์

การศึกษาลักษณะเฉพาะของฟิล์มอลูมิเนียมไนไตรด์ที่เคลือบได้ ด้วยเทคนิค XRD เพื่อศึกษาโครงสร้างผลึก ขนาดผลึก ค่าคงที่แลตทิซ (Lattice Constants) และใช้เทคนิค AFM เพื่อศึกษาความหนา และลักษณะพื้นผิว

สำหรับสมบัติทางแสงของฟิล์มบางอลูมิเนียมไนไตรด์ ศึกษาโดยนำฟิล์มบางอลูมิเนียมไนไตรด์ไปวัดค่าการส่งผ่านแสงด้วยเครื่องสเปกโตรโฟโตมิเตอร์ จากนั้นนำค่าการส่งผ่านแสงที่ได้ไปคำนวณหาค่าดัชนีหักเห สัมประสิทธิ์การดูดกลืน และแถบพลังงาน

สุดท้ายเป็นการอธิบายผลของอัตราไหลแก๊สไนโตรเจนและความหนาต่อ โครงสร้างของฟิล์มบางอลูมิเนียมไนไตรด์และผลของความหนาต่อสมบัติทางแสงของฟิล์มบางอลูมิเนียมไนไตรด์



ภาพที่ 3-1 กรอบแนวความคิดของการวิจัย

## เครื่องมือและวัสดุที่ใช้ในการทดลอง

อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัยนี้แบ่งเป็น 3 ส่วนคือ

### 1. การเตรียมฟิล์มบางอลูมิเนียมไนไตรด์

1.1 เครื่องเคลือบสุญญากาศระบบ รีแอกติฟ ดีซี แมกนีตรอน สปีดเตอริง ที่ใช้ในงานวิจัยนี้คือ เครื่องเคลือบที่ใช้ในการวิจัยสร้างขึ้นโดยห้องปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีสุญญากาศและฟิล์มบาง ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา (ภาพที่ 3-2)

### 1.2 วัสดุที่ใช้ในการทดลอง

1.2.1 เป้าสารเคลือบ (Target) เป็นเป้าอลูมิเนียม มีความบริสุทธิ์ 99.97 %

1.2.2 วัสดุรองรับ (Substrate) มี 2 ชนิดคือ

- กระดาษสไลด์ใช้เพื่อศึกษาสมบัติทางแสงของฟิล์ม
- แผ่นซิลิกอนใช้ในการศึกษาโครงสร้างผลึก ขนาดผลึก ค่าคงที่แลตทิซ

ความหนา และลักษณะพื้นผิวของฟิล์ม

1.2.3 แก๊ส (Gas) ประกอบด้วยแก๊ส 2 ชนิดคือ

- แก๊สอาร์กอน (99.999%) เป็นแก๊สสปีดเตอริง (Sputtered Gas)
- แก๊สไนโตรเจน (99.995%) เป็นแก๊สไวปฏิกิริยา (Reactive Gas)

### 2. การหาลักษณะเฉพาะทางกายภาพของฟิล์มบางอลูมิเนียมไนไตรด์

2.1 X-Ray Diffractometer สำหรับศึกษาโครงสร้างผลึกงานวิจัยนี้ใช้เครื่อง X-Ray Diffractometer รุ่น Rint 2000 (Rigaku Corporation) ของภาควิชาโลหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2.2 Atomic Force Microscope สำหรับศึกษาความหนา และลักษณะพื้นผิวงานวิจัยนี้ใช้เครื่อง Atomic Force Microscope รุ่น Nanoscope IV (Veeco Instruments Inc.) ของศูนย์เครื่องมือวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

### 3. การศึกษาสมบัติทางแสงของฟิล์มบางอลูมิเนียมไนไตรด์

3.1 Spectrophotometer สำหรับวัดค่าการส่งผ่านแสงในช่วง 200-2500 nm งานวิจัยนี้จะใช้เครื่อง Spectrophotometer รุ่น UV-VIS-NIR 3100 (Shimadzu Co., Ltd) ของสาขาวิชาเทคโนโลยีวัสดุ คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

3.2 คำนวณหาค่าดัชนีหักเห สัมประสิทธิ์การดับสูญ และแถบพลังงานของฟิล์มบางอลูมิเนียมไนไตรด์จากสเปกตรัมการส่งผ่านแสง



ภาพที่ 3-2 เครื่องเคลือบสูญญากาศระบบรีแอกทีฟ ดีซี แมกนีตรอน สปีดเตอริง ที่ใช้ในงานวิจัย



ภาพที่ 3-3 เครื่อง X-Ray Diffractometer



ภาพที่ 3-4 เครื่อง Atomic Force Microscope (AFM)




ภาพที่ 3-5 เครื่อง Spectrophotometer

## เครื่องเคลือบฟิล์มบางระบบ รีแอกทีฟ ดีซี สปีดเตอริง

ฟิล์มบางอลูมิเนียมไนไตรด์ในงานวิทยานพชนนี้เตรียมจากเครื่องเคลือบในสุญญากาศระบบ ดีซี อันบาลานซ์ แมกนีตรอน สปีดเตอริง (ภาพที่ 3-6) ด้วยเทคนิครีแอกทีฟ สปีดเตอริง ซึ่งเป็นกระบวนการภายใต้สภาวะสุญญากาศ ดังนั้นเพื่อให้ฟิล์มบางที่ได้มีคุณภาพและสมบัติตามที่ต้องการ จะต้องลดความดันภายในภาชนะสุญญากาศให้อยู่ในระดับ  $10^{-5}$  mbar ส่วนประกอบของเครื่องเคลือบระบบสปีดเตอริงในงานวิจัยนี้ประกอบไปด้วย 2 ส่วน คือ ส่วนของระบบสุญญากาศ (Vacuum System) และ ส่วนของระบบเคลือบ (Coating System) รายละเอียดดังนี้

1. ส่วนระบบสุญญากาศ ประกอบด้วย ห้องเคลือบทรงกระบอกทำจาก สเตนเลสขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 255.0 mm สูง 235.0 mm ระบบเครื่องสูบลสุญญากาศประกอบด้วยเครื่องสูบบางเพอร์โอบแบบระบายความร้อนด้วยน้ำและมีเครื่องสูบลโรตารีเป็นเครื่องสูบท้าย การวัดความดันภายในภาชนะสุญญากาศใช้มาตรวัดความดันของ Balzers รุ่น TPG300 โดยใช้หัววัดแบบพิรอนี่รุ่น TPR010 และหัววัดแบบเพนนิ่งรุ่น IKR050

2. ส่วนของระบบเคลือบ เป็นส่วนเตรียมฟิล์มบางอลูมิเนียมไนไตรด์ประกอบด้วย แมกนีตรอนควาโทด 1 หัว ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 54.0 mm ระบายความร้อนด้วยน้ำติดตั้งเป้าอลูมิเนียม (99.97%) ที่คาโทดพร้อมภาคจ่ายไฟฟ้าแรงสูงกระแสตรงใช้แก๊สอาร์กอนความบริสุทธิ์สูง (99.999%) เป็นแก๊สสปีดเตอริง ใช้แก๊สไนโตรเจนความบริสุทธิ์สูง (99.995%) เป็นแก๊สไวปฏิกิริยา สำหรับการจ่ายแก๊สอาร์กอน และแก๊สไนโตรเจนในกระบวนการเคลือบควบคุมด้วย Mass Flow Controller ของ MKStype247D



ภาพที่ 3-6 โคอะแกรมของเครื่องเคลือบ

## การสร้างสถานะสุญญากาศ


ก่อนทำการเคลือบฟิล์มด้วยวิธีสปัตเตอร์ริง ต้องทำความดันในภาชนะสุญญากาศให้อยู่ในสถานะสุญญากาศที่ระดับสุญญากาศสูง (High Vacuum) ความดันประมาณ  $10^{-3}$  -  $10^{-5}$  mbar เพื่อลดการปนเปื้อนของฟิล์มที่เคลือบได้เนื่องจากการคงค้างของแก๊สในภาชนะสุญญากาศ (Residual Gas) การสร้างสถานะสุญญากาศจะใช้ระบบเครื่องสูบลสุญญากาศ ประกอบด้วยเครื่องสูบบแบบแพร่ไอ (Diffusion Pump) หนุนหลังด้วยเครื่องสูบลกล โรตารี (Rotary Pump) ที่ต่อเข้ากับภาชนะสุญญากาศด้วยท่อและมีวาล์วควบคุมการปิด-เปิด (ภาพที่ 3-7) โดยในตอนต้นจะใช้เครื่องสูบลกล โรตารีเพื่อลดความดันในภาชนะสุญญากาศจากความดันบรรยากาศเป็นความดันต่ำประมาณ  $10^{-2}$  mbar ต่อมาจะใช้เครื่องสูบบแบบแพร่ไอ เพื่อลดความดันในภาชนะสุญญากาศจาก  $10^{-2}$  mbar ให้ลดลงอยู่ในช่วงความดัน  $10^{-5}$  mbar

สำหรับขั้นตอนการสร้างภาวะสุญญากาศมีดังนี้

1. ตรวจสอบเช็ควาล์วหยาบ (หมายเลข 9) วาล์วท้าย (หมายเลข 11) และวาล์วสุญญากาศสูง (หมายเลข 10) ให้อยู่ในสภาพปิดทั้งหมด
2. เปิดสวิตช์หลักเพื่อจ่ายไฟฟ้าให้แก่ระบบต่างๆของเครื่อง เช่น ระบบวัดความดันและระบบควบคุมการทำงานของระบบเครื่องสูบลสุญญากาศเป็นต้น หลังจากนั้นเปิดสวิตช์ Rotary เพื่อให้เครื่องสูบลกล โรตารี (หมายเลข 7) ทำงาน
3. เริ่มสูบลอากาศจากเครื่องสูบบแบบแพร่ไอ โดยใช้เครื่องสูบลกล โรตารีโดยเปิดวาล์วท้าย เพื่อให้เครื่องสูบลกล โรตารีสูบลอากาศออกจากเครื่องสูบลแบบแพร่ไอ (หมายเลข 6) จนความดันในเครื่องสูบบแบบแพร่ไอเมื่ออ่านจากพิรานีเกจ (หมายเลข 4) มีค่าน้อยกว่า  $10^{-2}$  mbar ซึ่งเป็นความดันที่เครื่องสูบบแบบแพร่ไอ สามารถทำงานได้ พร้อมทั้งเปิดสวิตช์ Diffusion เพื่อให้ตัวทำความร้อนของเครื่องสูบบแบบแพร่ไอทำงานเป็นการเริ่มต้มน้ำมัน ใช้ประมาณ 20 นาที
4. ในระหว่างการต้มน้ำมันนำวัสดุรองรับที่ต้องการเคลือบวางในภาชนะสุญญากาศ โดยก่อนวางวัสดุรองรับต้องตรวจสอบความดันใน ภาชนะสุญญากาศยังคงอยู่ในสถานะเป็นสุญญากาศหรือไม่ ถ้ายังเป็นสุญญากาศก็ทำการเปิดวาล์วปล่อย เพื่อให้อากาศเข้าสู่ภาชนะสุญญากาศจนความดันในภาชนะสุญญากาศเท่ากับความดันบรรยากาศ หลังจากนั้นทำการเปิดฝาครอบภาชนะสุญญากาศออก นำวัสดุรองรับที่ต้องการเคลือบไปวาง ปิดฝาครอบและปิดวาล์วปล่อยให้สนิท
5. สร้างสถานะสุญญากาศขั้นต้นในภาชนะสุญญากาศโดยใช้เครื่องสูบลกล โรตารี โดยการปิดวาล์วท้าย แล้วเปิดวาล์วหยาบเพื่อให้เครื่องสูบลกล โรตารีสูบลอากาศออกจากภาชนะสุญญากาศ จนความดันในภาชนะสุญญากาศมีค่าประมาณ  $10^{-2}$  mbar เมื่ออ่านความดันจากมาตรวัดความดันแบบช่วงกว้าง (หมายเลข 3)

6. เมื่อต้มน้ำมันจนครบ 20 นาที ทำการสร้างสภาวะสุญญากาศสูงในภาชนะสุญญากาศด้วยเครื่องสูบบางแพร่ไอโดยปิดวาล์วหยาบแล้วเปิดวาล์วท้ายหลังจากนั้นเปิดวาล์วสุญญากาศสูงเพื่อให้เครื่องสูบบางแพร่ไอสูบอากาศออกจากภาชนะสุญญากาศเพื่อทำความดันในภาชนะสุญญากาศให้อยู่ในระดับสภาวะสุญญากาศสูง หรืออยู่ในช่วง  $10^{-5}$  -  $10^{-6}$  mbar

7. จับเวลาและรอนความดันในภาชนะสุญญากาศมีค่าประมาณ  $5 \times 10^{-5}$  mbar ซึ่งกำหนดให้เป็นค่าความดันพื้น ( $P_0$ ) ก่อนเริ่มกระบวนการเคลือบฟิล์มบางอลูมิเนียมไนไตรด์




ภาพที่ 3-7 โค้ดแแกรมระบบเครื่องสูบสุญญากาศของระบบเครื่องเคลือบ

- |   |  |
|---|--|
| 1. ภาชนะสุญญากาศ (Vacuum Chamber)         | 2. หน้าต่าง (Window)                     |
| 3. มาตรวัดความดันเพนนิ่ง (Penning Gauge)  | 4. มาตรวัดความดันพิรานี (Pirani Gauge)   |
| 5. มาตรวัดความดันแบบพิรานี (Pirani Gauge) | 6. เครื่องสูบบางแพร่ไอ (Diffusion Pump)  |
| 7. เครื่องสูบกกลโรตารี (Rotary Pump)      | 8. วาล์วปล่อย (Vent Valve)               |
| 9. วาล์วหยาบ (Roughing Valve)             | 10. วาล์วสุญญากาศสูง (High Vacuum Valve) |
| 11. วาล์วท้าย (Backing Valve)             | 12. วาล์วปล่อย (Vent Valve)              |
| 13. แบทเฟิลด์ (Baffle)                    |  |



### การเตรียมวัสดุรองรับสำหรับการเคลือบฟิล์ม

ทั้งนี้ก่อนนำวัสดุรองรับมาเคลือบฟิล์มต้องนำมาทำความสะอาดเพื่อขจัดสิ่งสกปรก ได้แก่ คราบฝุ่นไขมันสารอินทรีย์ต่าง ๆ ก่อน ซึ่งจะทำให้ได้ผิววัสดุรองรับที่ได้มีความสะอาด ทำให้ฟิล์มที่เคลือบยึดติดแน่นลงบนผิวหน้าของวัสดุรองรับ สำหรับการทำความสะอาดวัสดุรองรับ เริ่มจากนำวัสดุรองรับไปล้างด้วยไตรคลอโรเอทิลีน (Trichloroethylene) โดยใช้อัลตราโซนิคส์ เป็นเวลา 5 นาที จากนั้นนำไปล้างด้วยอะซิโตนโดยใช้อัลตราโซนิคส์เป็นเวลา 5 นาที แล้วนำไปล้างต่อด้วยไอโซโพรพานอล (Isopropanol) โดยใช้อัลตราโซนิคส์อีก 5 นาที นำวัสดุรองรับขึ้นด้วยคีมหนีบ เป่าด้วยลมร้อนให้แห้ง จากนั้นนำวัสดุรองรับใส่เข้าในภาชนะสุญญากาศเพื่อรอการเคลือบ ดังแสดงในภาพที่ 3-8




ภาพที่ 3-8 การล้างวัสดุรองรับ

## การเคลือบฟิล์มบางอลูมิเนียมไนไตรด์

การเคลือบฟิล์มบางในภาชนะสุญญากาศด้วยวิธี รีแอกตีฟ ดีซี แมกนีตรอน สปีดเตอร์ริง มีรายละเอียดพอสรุปได้ดังนี้ แหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสตรงถูกติดตั้งเข้ากับระบบเคลือบโดยต่อ ศักย์ไฟฟ้าลบเข้ากับขั้วคาโทดและต่อศักย์ไฟฟ้าบวก (Ground) กับภาชนะสุญญากาศ เป้าอลูมิเนียม จะถูกติดตั้งกับขั้วคาโทด โดยด้านบนของคาโทดจะต่อกับระบบไหลเวียนน้ำเย็นเพื่อใช้ระบายความร้อนที่เกิดขึ้นบริเวณคาโทดจากการสปีดเตอร์ของไอออนอาร์กอนที่บริเวณผิวหน้าเป้าสารเคลือบ ส่วนวัสดุรองรับถูกวางบนแผ่นรองรับที่ติดตั้งบนแท่นวางที่สามารถเคลื่อนที่ขึ้นลงได้โดยชัตเตอร์ (Shutter) ใช้สำหรับกั้นระหว่างวัสดุรองรับกับเป้าสารเคลือบเพื่อป้องกันการเคลือบผิววัสดุรองรับ ในระหว่างกระบวนการทำความสะอาดหน้าเป้า (Pre Sputtering) และอุปกรณ์ Control Unit ที่เชื่อมต่อกับ Mass Flow Controller (MFC) ใช้บังคับการทำงานของเครื่องควบคุมการปล่อยแก๊ส อย่างละเอียดเพื่อควบคุมอัตราการไหลของแก๊สอาร์กอนและ แก๊สไนโตรเจนที่เข้าสู่ภาชนะสุญญากาศโดยค่าอัตราการไหลของแก๊สจะมีหน่วยเป็น Standard Cubic Centimeter per Minute at STP (sccm)

ขั้นตอนในการเคลือบฟิล์มบางอลูมิเนียมไนไตรด์มีรายละเอียดดังนี้

1. นำวัสดุรองรับที่ต้องการเคลือบวางไว้บนแท่นวางวัสดุรองรับ ปิดชัตเตอร์หน้าเป้าไนเทเนียมแล้วปิดฝาภาชนะสุญญากาศ
2. ลดความดันภายในภาชนะสุญญากาศเท่ากับ  $5 \times 10^{-5}$  mbar กำหนดเป็นค่าความดันพื้น ( $P_0$ ) ของระบบก่อนทำการเคลือบฟิล์ม บันทึกค่าความดัน  $P_0$  ที่อ่านได้
3. ทำความสะอาดหน้าเป้าสารเคลือบด้วยกระบวนการ Pre-Sputtering เป็นเวลา 3 นาที
4. ขั้นตอนนี้เป็นการเคลือบฟิล์มโดยเริ่มจากการปล่อยแก๊สอาร์กอน และแก๊สไนโตรเจนเข้าสู่ภาชนะสุญญากาศตามค่าที่กำหนดไว้ในเงื่อนไขการทดลอง
5. จ่ายศักย์ไฟฟ้าลบให้แก่คาโทด จนเกิด โกลว์ดีสชาร์จ (ชัตเตอร์ยังคงปิดอยู่) เมื่อความต่างศักย์ไฟฟ้าที่จ่ายให้คาโทดและกระแสคาโทดที่วัดได้ไม่เปลี่ยนแปลง จะเริ่มการเคลือบฟิล์มบาง โดยเปิดชัตเตอร์ที่ปิดหน้าเป้าออก เพื่อเริ่มกระบวนการเคลือบฟิล์มลงบนวัสดุรองรับ พร้อมทั้งบันทึกผลค่าความต่างศักย์ไฟฟ้า ( $V$ ) ค่ากระแสไฟฟ้า ( $I$ ) และความดันรวม ( $P$ ) ที่เกิดขึ้นขณะเริ่มเคลือบฟิล์ม และทำการเคลือบฟิล์มตามเวลา ( $t$ ) ที่กำหนด
6. หลังจากเสร็จสิ้นกระบวนการเคลือบฟิล์ม ปิดแหล่งจ่ายไฟ ปิดแก๊สอาร์กอน และแก๊สไนโตรเจน และปล่อยอากาศเข้าไปในภาชนะสุญญากาศ เพื่อนำวัสดุรองรับออก




ภาพที่ 3-9 การเคลือบฟิล์มบางอลูมิเนียมไนไตรด์

## การวิเคราะห์ฟิล์มบางอลูมิเนียมไนไตรด์

การวิเคราะห์ฟิล์มบางอลูมิเนียมไนไตรด์ในงานวิจัยนี้ แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ

- (1) โครงสร้างผลึกและลักษณะเฉพาะทางกายภาพของฟิล์มบางอลูมิเนียมไนไตรด์และ
- (2) สมบัติทางแสงของฟิล์มบางอลูมิเนียมไนไตรด์



ภาพที่ 3-10 การวิเคราะห์ฟิล์มบางอลูมิเนียมไนไตรด์

1. โครงสร้างผลึกและลักษณะเฉพาะทางกายภาพของฟิล์มบางอลูมิเนียมไนไตรด์ ขั้นตอนนี้เป็นกรนำฟิล์มบางอลูมิเนียมไนไตรด์ที่ได้มาศึกษาโครงสร้างผลึก ขนาดผลึก ค่าคงที่แลตทิซ ลักษณะพื้นผิวและความหนา โดยมีรายละเอียดดังนี้

1.1 การวิเคราะห์โครงสร้างผลึกของฟิล์มบางอลูมิเนียมไนไตรด์โดยนำวัสดุรองรับที่เป็นแผ่นซิลิกอนที่ผ่านการเคลือบแล้ว มาทำการวิเคราะห์ด้วยเครื่อง X-Ray Diffractometer เพื่อหาโครงสร้างผลึกของฟิล์มบางอลูมิเนียมไนไตรด์ที่เกิดขึ้น โดยจะใช้  $\text{Cu-K}\alpha$  เป็นแหล่งกำเนิดรังสีเอกซ์ ใน Mode Low Angle กำหนดมุมวัดอยู่ในช่วง  $20^\circ - 80^\circ$  สเปกตรัมที่วัดได้นำไปเปรียบเทียบกับรูปแบบการเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์ของฟิล์มบางอลูมิเนียมไนไตรด์มาตรฐานอ้างอิงของแฟ้ม JCPDS

1.2 การหาขนาดผลึกของฟิล์มบางอลูมิเนียมไนไตรด์สำหรับการหาขนาดผลึกของฟิล์มบางอลูมิเนียมไนไตรด์สามารถหาได้จากรูปแบบโครงสร้างผลึกของฟิล์มบางที่เคลือบได้จากเครื่อง X-Ray Diffractometer โดยใช้ Scherrer Equation ในการคำนวณหาขนาดผลึกของฟิล์มบางอลูมิเนียมไนไตรด์ที่ได้หลังการเคลือบ

1.3 การหาค่าคงที่แลตทิซของฟิล์มบางอลูมิเนียมไนไตรด์สำหรับการค่าคงที่แลตทิซของฟิล์มบางอลูมิเนียมไนไตรด์สามารถหาได้จากรูปแบบโครงสร้างผลึกของฟิล์มบางที่เคลือบได้จากเครื่อง X-Ray Diffractometer โดยใช้สมการการหาระยะห่างระหว่งระนาบผลึกของฟิล์มที่มีโครงสร้างแบบเฮกซะโกนอล ในการคำนวณหาค่าคงที่แลตทิซของฟิล์มบางอลูมิเนียมไนไตรด์ที่ได้หลังการเคลือบ

1.4 การหาความหนาของฟิล์มบางอลูมิเนียมไนไตรด์โดยนำวัสดุรองรับที่เป็นแผ่นซิลิกอนที่ผ่านกระบวนการเคลือบแล้ว ไปวัดความหนาด้วยเครื่อง Atomic Force Microscope โดยใช้เข็มขนาดเล็กทำจากซิลิกอนไนไตรด์เคลื่อนที่กราดบนผิวฟิล์มบางเพื่อตรวจวัดความหนา

1.5 การศึกษาลักษณะพื้นผิวของฟิล์มบางอลูมิเนียมไนไตรด์โดยนำวัสดุรองรับที่เป็นแผ่นซิลิกอนที่ผ่านกระบวนการเคลือบแล้ว ไปวิเคราะห์ลักษณะพื้นผิวด้วยเครื่อง Atomic Force Microscope โดยมีความละเอียดในระดับนาโนและใช้พื้นที่ในการวิเคราะห์เท่ากับ  $1 \times 1 \mu\text{m}^2$  พร้อมวัดค่าความหยาบผิว

2. สมบัติทางแสงของฟิล์มบางอลูมิเนียมไนไตรด์ชั้นตอนนี้จะทำการคำนวณหาค่าคงที่ทางแสงของฟิล์มบางอลูมิเนียมไนไตรด์โดยใช้เครื่องสเปกโตรโฟโตมิเตอร์วัดค่าการส่งผ่านแสงบนกระจกสไลด์ที่เป็นวัสดุรองรับแล้วนำมาคำนวณหาค่าดัชนีหักเห สัมประสิทธิ์การดับสูญ และแถบพลังงาน

2.1 การหาค่าดัชนีหักเหและสัมประสิทธิ์การดับสูญจากสเปกตรัมการส่งผ่านแสงดัชนีหักเหและสัมประสิทธิ์การดับสูญของฟิล์มบางหาจากวิธี Envelope โดยใช้ข้อมูลจากสเปกตรัมการส่งผ่านแสงในการคำนวณ (จินดาวรรณ ธรรมปรีชา, 2553) ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้

### 2.1.1 การหาค่าดัชนีหักเห ( $n$ )

2.1.1.1 นำฟิล์มบางที่เคลือบบนกระจกสไลด์ไปทำการวัดเปอร์เซ็นต์การส่งผ่านแสงด้วยเครื่องสเปกโตรโฟโตมิเตอร์

2.1.1.2 นำเปอร์เซ็นต์การส่งผ่านแสงไปเขียนกราฟ โดยให้แกน  $x$  เป็นแกนของความยาวคลื่น และแกน  $y$  เป็นแกนของเปอร์เซ็นต์การส่งผ่านแสง

2.1.1.3 สร้างชองครอบสเปกตรัมการส่งผ่านแสงโดยการลากเส้นผ่านค่าสูงสุด ( $T_M$ ) และค่าต่ำสุด ( $T_m$ ) ของสเปกตรัมการส่งผ่านแสงตลอดช่วงความยาวคลื่นที่สนใจดังภาพที่ 3-10

2.1.1.4 ลากเส้นตรงตั้งฉากกับแกน  $x$  ที่ความยาวคลื่นที่สนใจให้ตัดกับชองที่สร้างขึ้นเพื่อหาค่า  $T_M$  และ  $T_m$  ดังภาพที่ 3-11

2.1.1.5 นำค่า  $T_M$  และ  $T_m$  ที่ได้ไปแทนในสมการ 3-1

$$N = 2s \left( \frac{T_M - T_m}{T_M T_m} \right) + \frac{s^2 + 1}{2} \quad (3-1)$$

$$\text{เมื่อ } s = \frac{1}{T_s} + \sqrt{\frac{1}{T_s^2} - 1} \quad (3-2)$$

เมื่อ  $s$  คือดัชนีหักเหของกระจกสไลด์ และ  $T_s$  เป็นเปอร์เซ็นต์ค่าการส่งผ่านแสงของกระจกสไลด์ ( $\lambda > 350 \text{ nm}$ ).

2.1.1.6 นำค่า  $N$  ที่ได้จากสมการ 3-1 ไปแทนในสมการ 3-3 จะได้ดัชนีหักเห ( $n$ ) ของแต่ละความยาวคลื่นในช่วงที่สนใจ

$$n = \sqrt{N + \sqrt{N^2 - s^2}} \quad (3-3)$$

## 2.1.2 การหาสัมประสิทธิ์การดูดกลืน ( $k$ )

### 2.1.2.1 สัมประสิทธิ์การดูดกลืน ( $\alpha_{(\lambda)}$ ) คำนวณได้จากสมการที่ 3-4

โดย  $d$  เป็นความหนาของฟิล์ม

$$\alpha_{(\lambda)} = -\frac{1}{d} \ln x \quad (3-4)$$

เมื่อ

$$x = \frac{F - \sqrt{F^2 - (n^2 - 1)^3 (n^2 - s^4)}}{(n - 1)^3 (n - s^4)} \quad (3-5)$$


$$F = \frac{8n^2 s}{P_r} \quad (3-6)$$

และ

$$T_r = \frac{2T_M T_m}{T_M + T_m} \quad (3-7)$$

2.1.2.2 แทนค่า  $\alpha$  จากสมการที่ 3-4 ในสมการที่ 3-8 จะได้สัมประสิทธิ์การดูดกลืน ( $k$ ) ของแต่ละความยาวคลื่นในช่วงที่สนใจ

$$k = \frac{\alpha \lambda}{4\pi} \quad (3-8)$$



ภาพที่ 3-11 ตัวอย่างของ (Envelope) และการกำหนดค่าความยาวคลื่นของสเปกตรัมการส่งผ่านแสงสำหรับใช้ในการคำนวณหาดัชนีหักเห สัมประสิทธิ์การดูดกลืน

## แนวทางการทดลอง

การทดลองในงานวิจัยนี้ ผู้วิจัยเตรียมฟิล์มบางอลูมิเนียมไนไตรด์บนกระจกสไลด์และแผ่นซิลิกอนภายใต้เงื่อนไขต่าง ๆ จากนั้นนำฟิล์มอลูมิเนียมไนไตรด์ที่เคลือบได้ไปวิเคราะห์ลักษณะเฉพาะทางกายภาพ และศึกษาสมบัติทางแสงของฟิล์มบางอลูมิเนียมไนไตรด์ซึ่งผู้วิจัยได้แบ่งการทดลองออกเป็น 3 การทดลอง โดยแต่ละการทดลองมีขั้นตอนการทดลองสรุปได้ดังนี้

### การทดลองที่ 1 การศึกษาผลของอัตราไหลแก๊สไนโตรเจน

วัตถุประสงค์ เพื่อหาอัตราไหลแก๊สไนโตรเจนที่เหมาะสมสำหรับเคลือบฟิล์มบางอลูมิเนียมไนไตรด์

1. การเตรียมฟิล์มบางอลูมิเนียมไนไตรด์ที่อัตราไหลแก๊สไนโตรเจนต่าง ๆ ขั้นตอนนี้เป็นการเคลือบฟิล์มบางอลูมิเนียมไนไตรด์บนกระจกสไลด์และแผ่นซิลิกอนโดยการแปรค่าอัตราไหลแก๊สไนโตรเจนในกระบวนการเคลือบ เพื่อหาอัตราไหลแก๊สไนโตรเจนที่เหมาะสมสำหรับเคลือบฟิล์มบางอลูมิเนียมไนไตรด์ ซึ่งมีรายละเอียดดังตารางที่ 3-1

2. การวิเคราะห์ลักษณะเฉพาะทางกายภาพของฟิล์มบางอลูมิเนียมไนไตรด์ขั้นตอนนี้เป็นการนำฟิล์มบางอลูมิเนียมไนไตรด์ที่เคลือบได้มาศึกษาโครงสร้างผลึก ขนาดผลึก ค่าคงที่แลตทิซ ความหนาและลักษณะพื้นผิว

ตารางที่ 3-1 เงื่อนไขการเคลือบฟิล์มบางอลูมิเนียมไนไตรด์ที่อัตราไหลแก๊สไนโตรเจนต่าง ๆ

เงื่อนไข	รายละเอียด
เป้าสารเคลือบ	อลูมิเนียม (99.97%)
วัสดุรองรับ	กระจกสไลด์ และแผ่นซิลิกอน
ความดันพื้น (mbar)	$5.0 \times 10^{-5}$
กำลังไฟฟ้า (watt)	125
ระยะระหว่างเป้าสารเคลือบถึงวัสดุรองรับ (cm)	10
อัตราไหลแก๊สอาร์กอน (sccm)	15
อัตราไหลแก๊สไนโตรเจน (sccm)	5, 10, 15
เวลาเคลือบ (min)	120



## การทดลองที่ 2 การศึกษาผลของความหนา

**วัตถุประสงค์** เพื่อศึกษาผลของความหนาต่อโครงสร้างของฟิล์มบาง  
อลูมิเนียมไนไตรด์

1. การเตรียมฟิล์มบางอลูมิเนียมไนไตรด์ที่เวลาต่าง ๆ ขั้นตอนนี้เป็น การเคลือบฟิล์มบางอลูมิเนียมไนไตรด์บนกระจกสไลด์และแผ่นซิลิกอน โดยการแปรค่าความหนาจากเวลาเคลือบ เพื่อศึกษาความหนาต่อ โครงสร้างและสมบัติทางแสงของฟิล์มบางอลูมิเนียมไนไตรด์ซึ่งมี รายละเอียดดังตารางที่ 3-2

2. การวิเคราะห์ลักษณะเฉพาะทางกายภาพของฟิล์มบางอลูมิเนียมไนไตรด์ขั้นตอนนี้ เป็นการนำฟิล์มบางอลูมิเนียมไนไตรด์ที่เคลือบได้มาศึกษา โครงสร้างผลึก ขนาดผลึกค่าคงที่แลตทิซ ความหนาและลักษณะพื้นผิว

ตารางที่ 3-2 เงื่อนไขการเคลือบฟิล์มบางอลูมิเนียมไนไตรด์ที่เวลาเคลือบต่าง ๆ

เงื่อนไข	รายละเอียด
เป้าสารเคลือบ	อลูมิเนียม(99.99%)
วัสดุรองรับ	กระจกสไลด์ และแผ่นซิลิกอน
ความดันพื้น (mbar)	$5.0 \times 10^{-5}$
กำลังไฟฟ้า (watt)	145
ระยะระหว่างเป้าสารเคลือบถึงวัสดุรองรับ (cm)	10
อัตราไหลแก๊สอาร์กอน (sccm)	15
อัตราไหลแก๊สไนโตรเจน (sccm)	5
เวลาเคลือบ (min)	30, 60, 90, 120

## การทดลองที่ 3 การศึกษาสมบัติทางแสงของฟิล์มบางอลูมิเนียมไนไตรด์

**วัตถุประสงค์** เพื่อศึกษาความหนาต่อสมบัติทางแสงของฟิล์มบางอลูมิเนียมไนไตรด์

การศึกษสมบัติทางแสง และแถบพลังงานของฟิล์มบางอลูมิเนียมไนไตรด์ ขั้นตอนนี้ จะเป็นการนำฟิล์มบางอลูมิเนียมไนไตรด์ที่เคลือบบนกระจกสไลด์ จากการทดลองที่ 2 ไปวัดค่า การส่งผ่านแสงด้วยเครื่องสเปกโตรโฟโตมิเตอร์ แล้วนำมาคำนวณหาดัชนีหักเห และสัมประสิทธิ์การดับสูญ ด้วยวิธี Envelope